

# TIMBEREX

WOOD FINISHING OIL



## TIMBEREX® COLOURED

### Beskytter & farver

- Den polerede overflade har en meget slidstærk og vandafvisendefinish med et dybt silkeagtigt skær.
- Farven forskønnes og årenes mønster fremhæves på den glatte, let vedligeholdte overflade

# TIMBEREX® COLOURED

## BESKRIVELSE

Timberex Coloured er fremstillet af naturlige, hurtigt tørrende olier og harpikser. Timberex Coloured er beregnet til at trænge dybt ind i træet, fylde og berige porerne samt tørrer den til forsegling og beskyttelse indefra.

## ANBEFALET BRUG

Timberex Coloured er udviklet til at trænge dybt ind i træet og beskytte træet indefra og må ikke bruges som en form for overfladebehandling (coating).

## TØRRETIDER VED 20°C/50% RELATIV LUFTFUGTIGHED

Genbehandlingstør: 20-30 minutter  
Fuldt hærdet: 10 dage

## TEORETISK FORBRUG

6 - 10 m<sup>2</sup> per Liter

## PRAKTISK FORBRUG

Can vary. Coverage on end grain wood will be greatly reduced.

## FORBEHANDLING AF OVERFLADEN

Lav et lille forsøgsområde først hvis muligt og tillad produktet at virke for at sikre at overfladen træder frem med det ønskede resultat.

## SLIBNING MED EN BÅNDMASKINE OG ENKANTSLIBEMASKINE

- Den første slibning skal foretages med groftsandpapir (40-60 kornstørrelse). Kanterne slibes med en kantslibemaskine med sandpapir i sammekornstørrelse.
- Mellemslibningen skal udføres med papir med kornstørrelse maksimum 20 højere end den foregående slibning og med samme kornstørrelse tilkanterne.
- Den afsluttende slibning skal være med sandpapir maksimum kornstørrelse 100.
- S tøvsgulvet omhyggeligt, tør gulvet over med en meget hårdt opvredet klud og lad det tørre.

## FYLDNING AF HULLER OG MELLEMRUM

Dette gøres bedst med en hurtigtørrende, vandbaseret acrylfylder (plastisk træ) før den afsluttende slibning. Mellemrum mellem gulvets enkelte elementer bør ikke fyldes, idet det vil forhindre gulvet i at arbejde naturligt. Spørg en gulvspecialist til råds i tvivlstilfælde.

## BRUGSANVISNING

Lav et lille forsøgsområde først hvis muligt og tillad produktet at virke for at sikre at overfladen træder frem med det ønskede resultat.

- Påfør Timberex Coloured omhyggeligt til den åbne, slebne træoverflade med en malepude. Lad derefter overfladen hvile i 20-30 minutter. Olien må ikke tørre mellem påføringerne. Gentag påføringen 3-4 gange på samme måde. Stærkt absorberende gulve kræver flere påføringer efter behov dog med kortere intervaller (omtrentlig på 20 minutter).
- Efter sidste påføring skal Timberex Coloured hvile 20-30 minutter for at trænge ind. Poler nu (med polermaskine med 150 omdr. / min.) med en rød eller blå nylonpude (3M eller lignende). Lad ikke overfladen begynde at tørre og blive klæbrig.
- Fjern omhyggeligt AL overskydende ikke absorberet Timberex Coloured med bomuldsklude. Dette er meget vigtigt.
- Efter 12-18 timers forløb skal overfladen tørpoleres (med 300 omdr. / min.) med en brun eller rød nylonpude (3M eller lignende) og derefter med en klud for at opnå et silkemat skær på overfladen. En mere blank overflade kan opnås ved yderligere polering med en tør klud. Skulle nogle arealer være matte, poleres disse med en klud påført en smule Timberex Coloured på midten. Tørpoler igen om nødvendigt.
- Overfladen vil normalt være trædefast sammedag og vandbestandig i døgn efter den afsluttende tørpolering, og den vil gradvist hærdne til fuld styrke efter 10 dage.

Hvis det ønskes og er nødvendigt kan kun det behandlede areal tildækkes med diffusionsåbent papir 24 timer efter sidste tørpolering.

## RENGØRING AF UDSTYR/SPILD

Penselrensere, kerosen, petroleum m.v. kan anvendes.

## BEMÆRKNINGER

### RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

Almindelig rengøring skal udføres ved at støvsuge eller feje. Efter 2 uger kan overfladen rengøres med vand og Timberex Bio-C pH7 -neutral sæbe.

### SATIN OIL

Til periodisk vedligeholdelse af gulve behandlet med Timberex Coloured er det normalt ikke nødvendigt at afslibe gulvet igen. Se databladet (brugsanvisningen) for Satin Oil.

## SIKKERHEDSDATA

VOC-færdigblanding: > 275 g/l (medium walnut, dark walnut, early american, driftwood, white) - Not available (extra white, black walnut)

Bemærkninger om sikkerhed: Alle produktetiketter indeholder generelle sikkerhedsinformationer. Sikkerhedsdatablade er tilgængelige på [www.timberex.com](http://www.timberex.com). Fødevarer skal fjernes fra området under påføring og hærkning. Sikker bortskaffelse af tøj, klude, værktøj m.v. som har været i kontakt med Timberex Coloured. Ligesom alle naturligt tørrende olier kan påføringsgrej, med olie på, selvantændes under oliens tørring. For at undgå selvantændelse skal brugt påføringsgrej, klude, savsmuld, m.v. straks anbringes i en lukket metalbeholder, som skal være fyldt med vand. Låget skal lægges på beholderen, som stilles udenfor bygningen i det fri. Beholderen skal bortskaffes i henhold til lokale regulativer.

Udstedelsesdato: 31/03/2025

**Tilgængelige farver og pakningsstørrelser:** Der henvises til den respektive produktside på [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) for en oversigt over aktuelle tilgængelige farver og pakningsstørrelser.

**Ansvarsfraskrivelse:** Oplysningerne heri er efter vores bedste overbevisning korrekte, og er afgivet i god tro, men uden garanti. Brugeren vil blive anset for at selvstændigt at have bekræftet egnetheden af vores produkter til hans/hendes egen særlige formål. Rust-Oleum Europa kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for følgeskader eller hændelige skader. Produkterne skal opbevares, håndteres og anvendes under forhold, der er i overensstemmelse med Rust-Oleum Europes anbefalinger beskrevet i den nyeste udgave af databladet. Det er brugernes ansvar at sikre, at de har den opdaterede udgave. De nyeste udgaver af datablade kan downloades gratis fra [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) eller tilsendes på anmodning til vores kundeservice. Rust-Oleum Europe forbeholder sig ret til at ændre egenskaberne for sine produkter uden forudgående varsel.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T: +31 (0) 165 593 636  
F: +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T: +44 (0)1914 113 146  
F: +44 (0)1914 113 147  
info@rust-oleum.eu

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T: +33(0) 130 40 00 44  
F: +33(0) 130 40 99 80  
info@rust-oleum.eu

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T: +32 (0) 13 460 200  
F: +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu

# TIMBEREX® COLOURED

## HOLDBARHED

Minimum 5 år fra produktionsdato i uåbnede dåser hvis opbevaret i tør, ventilerede områder og ikke i direkte sollys ved temperaturer mellem 5 og 35°C.

Udstedelsesdato: 31/03/2025

**Tilgængelige farver og pakningsstørrelser:** Der henvises til den respektive produktside på [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) for en oversigt over aktuelle tilgængelige farver og pakningsstørrelser.

**Ansvarsfraskrivelse:** Oplysningerne heri er efter vores bedste overbevisning korrekte, og er afgivet i god tro, men uden garanti. Brugeren vil blive anset for at selvstændigt at have bekræftet egnetheden af vores produkter til hans/hendes egen særlige formål. Rust-Oleum Europa kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for følgeskader eller hændelige skader. Produkterne skal opbevares, håndteres og anvendes under forhold, der er i overensstemmelse med Rust-Oleum Europes anbefalinger beskrevet i den nyeste udgave af databladet. Det er brugernes ansvar at sikre, at de har den opdaterede udgave. De nyeste udgaver af datablade kan downloades gratis fra [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) eller tilsendes på anmodning til vores kundeservice. Rust-Oleum Europe forbeholder sig ret til at ændre egenskaberne for sine produkter uden forudgående varsel.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)