

TIMBEREX

WOOD FINISHING OIL



TIMBEREX® VÄRILLINEN

Pigmentoitu öljy koristeluun ja suojaukseen



- Tunkeutuu syväälle ja muodostaa kestävä, vedenkestävän pinnan.
- Värejä voidaan sekoittaa keskenään lisävärien/efektien aikaansaamiseksi.
- Perustuu luonnollisiin, nopeasti kuivuviin öljyihin ja hartseihin.
- Keskikokoinen pähkinäpuu, tumma pähkinäpuu, musta pähkinäpuu, valkoinen.

TIMBEREX® VÄRILLINEN

DESCRIPTION

Timberex Coloured on valikoima pigmentoituja öljyjä, jotka on valmistettu luonnonhartseista ja -öljyistä. Ne ovat nopeasti kuivuvia, tunkeutuvat syvälle puuhun, täyttävät huokokset ja muodostavat kestävän, vedenkestävän pinnan.

RECOMMENDED_USE

Lattioiden, portaiden, paneelien, huonekalujen jne. pohjamaalaus sekä julkisissa että kotitalousympäristöissä.

DRY TIMES BY 20° C/RH 50%

group_dry_30_recoat: 8-12 tuntia ennen lopullista kiillotusta. Anna pinnan levätä 48 tuntia ennen käyttöä.
group_dry_40_full_cure: 7 päivää

GROUP_COVERAGE_10_THEORETICAL

6 - 10 m² litraa kohti

GROUP_COVERAGE_20_PRACTICAL

Määrä on suositus ja voi vaihdella puun tyyppiin ja iän mukaan. Erittäin imukykyiset puulajit, kuten. Pyökki, kirsikka ja kuutiolattiat poikkeavat suositellusta määrästä. Tee AINA koekäsittely pienemmälle koelueelle varmistaaksesi, että haluttu tulos ja käyttömäärä voidaan saavuttaa.

SURFACE_PREPARATION

Lattian on AINA oltava vastahiottu (pehmeäpuu 100 ja lehtipuu 120) ja pölyttömäksi hiottu. Älä käytä hiomaverkkoa. Pinnan on oltava puhdas ja kuiva. Jos olet edellä, älä työstä suurempia pintoja kuin 20 m² kerrallaan. ÄLÄ KOSKAAN työskentele voimakkaassa auringonvalossa tai kovassa ilmanvaihdossa. Muista, että korkea lämpötila lyhentää kuivumisaikaa ja matala lämpötila/korkea ilmankosteus pidentää kuivumisaikaa huomattavasti. Suositeltava lattian lämpötila on 20°C ja Rf 30-60%. Huomaa, että lipeäkäsittely voi vaikuttaa öljyn kuivumisaikaan.

INSTRUCTIONS_FOR_USE

1. levitä ensimmäinen ohut kerros öljyä telalla tai pesulakalla. Muista sekoittaa öljyä jatkuvasti.
 2. levitä seuraava kerros noin 45-60 minuutin kuluttua (hyvin imukykyinen puu 30-45 min) Lattia EI saa kuivua kokonaan levitysten välillä.
 3. toista vaihe 2. noin 1-2 kertaa (erittäin imukykyinen puu voi vaatia useampia käyttökertoja), kunnes puu ei enää ime, eli täysi kyllästys.
 4. viimeisen levityksen jälkeen anna pinnan olla kostea 30 minuuttia ja työstä öljy (150 kierrosta) punaisella kiekolla. Sama tehdään punaisella hankauslevyllä reunoissa/kulmissa ja pienemmillä pinnoilla.
 5. Välittömästi käsittelyn jälkeen poistetaan jäljelle jäänyt ylimääräinen öljy koneella ja levyn/puhdistusalustan alle asetetulla nukkaamattomalla liinalla. Pyyhi reunat, kulmat ja listat huolellisesti käsin. ÄLÄ KOSKAAN jätä ylimääräistä öljyä lattialle.
 6. Anna kuivua 8-12 tuntia.
 7. Puhdista koneella 300 kierrosta ja punaisella levyllä (suuremmat pinnat) tai punaisella hankaustyynyllä + pidikkeellä (pienemmät pinnat). Puhdista AINA kuivalla, nukkaamattomalla liinalla.
 8. Jos pinta vaikuttaa kuivalta, suorita kevyt huolto Timberex-huoltovaahdolla (katso erilliset ohjeet).
 9. Anna lattian levätä vähintään 48 tuntia (pintaa ei saa peittää tänä aikana).
 10. Älä aseta mattoja, älä käytä vettä lattialla ensimmäisten 14 päivän aikana.
- HUOM! RÄTIT ON AINA LAITETTAVA VESIÄMPÄRIIN HETI KÄYTÖN JÄLKEEN (TSESYTTYMISVAARAN VUOKSI). VÄHINTÄÄN 24 TUNNIN KULUTTUA NE VOIDAAN HÄVITTÄÄ.**

GROUP_APPL_THINNING_10_BRUSH

- Pesulakki + pidike tai rulla + rullalevy,
- Pesuri/Duo 150-300 kierrosta
- Punainen levy
- Punainen hankaustyyny + pidike reunojen/kulmien työstöä varten - Nukkaamaton puuvillaräti.
- Muovi- tai kumikäsineet
- Muoviämpäri
- Pienempien pintojen manuaaliseen käsittelyyn ei tarvita konetta ja levyjä.

CLEANUP_PAINT

Mieto liuotin, esim. valkopetrolöljy

REMARKS

PUHDISTUS Käytä Old Fashioned Wood Soap -saippuaa kevyesti likaantuneille pinnoille ja Timberex Bio-C -saippuaa voimakkaasti likaantuneille pinnoille.

KUNNOSSAPITO Parhaiden pitkäikäisten tulosten saavuttamiseksi ensimmäinen kunnossapito suoritetaan 6-8 kuukauden kuluessa pohjamaalauksesta ja sen jälkeen tarpeen mukaan (yksityisessä ympäristössä). Julkisessa ympäristössä ensimmäinen kunnossapito suoritetaan ensimmäisten 3-4 kuukauden kuluessa ja vakiona 2-3 kertaa ensimmäisten 2 vuoden aikana. Sen jälkeen tarpeen mukaan. Hoito suoritetaan Satin Oil- tai Timberex Maintenance Mousse -öljyllä. Kuluneille pinnoille käytetään Satin Oil -öljyä sekoitettuna pohjamaalauksessa käytettyyn väriin (15-30 % pigmentoitua öljyä). Jos pinta on pahoin vaurioitunut, suoritetaan kunnostus - katso erilliset ohjeet.

last_updated: 26/05/2026

footer_data_colors_pack_sizes: footer_data_colors_pack_sizes.value

footer_data_disclaimer:

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Europalaan 9
5232 BC 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu

TIMBEREX® VÄRILLINEN

SAFETY DATA

group_voc_20_readymix: > 275 g/l (medium walnut, dark walnut, black walnut, white)

safety_remark_PDS: Tuotteen turvallisuustiedot löytyvät tuotteen etiketistä. Kaikissa tuoteselosteissa on yleisiä turvallisuustietoja. Käyttöturvallisuustiedotteet löytyvät osoitteesta www.timberex.com. Kaikki elintarvikkeet on poistettava levitys- ja kovettumisalueelta. Tuotetta imeytyneet astiat, rätit jne. on laitettava vesiämpäriin ja sijoitettava ulos, jotta vältetään itsesyttymisvaara. Sisältöä on käsiteltävä paikallisten määräysten mukaisesti.

SHELF_LIFE

Vähintään 5 vuotta valmistuspäivästä avaamattomassa pakkauksessa kuivassa, hyvin ilmastoidussa paikassa, 5-35 °C:n lämpötilassa ja suojattuna suoralta auringonvalolta.

last_updated: 26/05/2026

footer_data_colors_pack_sizes: footer_data_colors_pack_sizes.value

footer_data_disclaimer:

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Europalaan 9
5232 BC 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu