

TIMBEREX

WOOD FINISHING OIL



TIMBEREX® COLOURED

Gepigmenteerde olie voor decoratie en bescherming

- Uitgehard en opgewreven oppervlak is uitermate slijtage- en waterbestendig
- Kleuren kunnen worden gemengd om een breder palet te verkrijgen
- Gemaakt van natuurlijke, sneldrogende oliën en harsen

TIMBEREX® COLOURED

OMSCHRIJVING

Gepigmenteerde versie van TIMBEREX® Natural. Verkrijgbaar in acht aantrekkelijke kleuren, elk een verrijking en verdieping van het uiterlijk van het hout. Gecertificeerd volgens EN 71-3 (Speelgoedveiligheid).

AANBEVOLEN GEBRUIK

Timberex Coloured wordt gemaakt van natuurlijke harsen, sneldrogende oliën plus kleuringsmiddelen die diep in het hout doordringen. Daarbij worden de poriën opgevuld zodat een slijt- en waterbestendig oppervlak ontstaat. Er zijn acht aantrekkelijke kleuren beschikbaar, die elk het hout verrijken en verbeteren. Timberex Coloured is ideaal voor bedrijfs- en thuisgebruik, op vloeren, trappen, wandpanelen enz.

DROOGTIJDEN BIJ 20° C/RV 50%

Overschilderbaar: 20 - 30 minuten
Volledig uitgehard: 10 dagen

THEORETISCH VERBRUIK

6 - 10 m² per liter

PRAKTISCH VERBRUIK

Kan variëren. Dekking op eindvezel hout is aanmerkelijk minder.

ONDERGROND VOORBEHANDELING

Sla eventuele uitstekende spijkers plat, vul eventuele kleine gaatjes of oneffenheden met gewone, gekleurde houtvuller (kunsthout) en laat uitharden. Het hout mag geen buitengewoon grote gaten hebben waardoor het product zou kunnen weglekken en eventuele lijmlagen of onderliggende kamers aantasten. Verwijder alles van de vloer wat penetratie van de olie kan verhinderen. Schuur ten minste tweemaal met grof schuurpapier gebruik schuurpapier met een korrel van maximaal 100 voor het laatste schuren. Reinig het oppervlak met de stofzuiger.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Het is raadzaam eerst een klein stukje vloer te testen zodat u zeker weet dat het gewenste resultaat bereikt wordt.

1. Breng de eerste laag Timberex Coloured aan met een brede kwast of platte pad. Eventuele spatzen op omliggende oppervlakken moeten onmiddellijk worden verwijderd. Verplaats de olie voortdurend naar gebieden waar deze wordt geabsorbeerd. Hij mag niet drogen tussen het aanbrengen van de lagen.
2. Breng een tweede laag aan na 20 - 30 minuten, of eerder als de eerste laag snel wordt geabsorbeerd.
3. Breng een derde laag aan na 20 - 30 minuten. Breng nog meer lagen aan totdat het hout geen olie meer opneemt.
4. Als er na nogmaals 30 minuten een dun, gelijkmatig overschot aan ongeabsorbeerde olie op het oppervlak ligt, is het belangrijk om het vochtige oppervlak grondig te wrijven met een blauwe nylonpad op ongeveer 150 tpm.
5. Verwijder ALLE ongeabsorbeerde Timberex Coloured onmiddellijk met een doek. Het eindresultaat hiervan is een mat oppervlak. Doe alle met olie geïmpregneerde doeken enz. in een emmer met water. Zie 'VEILIGHEID'.
6. Wanneer het oppervlak na 8 - 12 uur droog is, is het belangrijk om grondig te wrijven met een rode nylonpad op ongeveer 300 tpm om het oppervlakte dicht te maken, een satijnen glans aan te brengen en eventuele kleine beetjes 'teruglek' te verwijderen.

VERDUNNING & APPLICATIE: KWAST

Trommelschuurder, schuurpapier waaronder korrel 100 voor laatste voorschuren, polijstmachine (150 - 300 tpm), brede kwast of platte pad, blauwe en rode (3M) nylon polijstpad, absorberende doeken en wateremmer.

REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN

U kunt een mild oplosmiddel, kerosine, enz., gebruiken.

OPMERKINGEN

Uitharden: Het oppervlak is normaal gesproken na 24 uur droog genoeg om over te lopen en zal na ongeveer 10 dagen geleidelijk uitharden en waterbestendig worden. Maak de eerste tien dagen alleen droog schoon door te stofzuigen en verwijder onmiddellijk eventueel gemorst water. Het oppervlak wordt geleidelijk aan waterbestendiger. In het begin kunnen eventuele lichte waterlekken gemakkelijk verwijderd worden met een zachte nylonpad in combinatie met Timberex Coloured of het onderhoudsproduct Timberex Satin Oil. U kunt Timberex Satin Oil ook mengen met 25% van de originele Timberex Coloured om de kleur te helpen behouden.

Onderhoud: Vloeren die voor het eerst zijn geolied, moeten met onderhoudsoliën worden behandeld: Timberex Satin Oil na 3 - 6 maanden. Daarna jaarlijks of indien nodig. Met neutraal reinigingsmiddel (Timberex Bio-C) kunt u gewoon vuil verwijderen. Vermijd alkalische zeep. Het gebruik van matten van goede kwaliteit binnen en buiten ingangen vermindert het schadelijke effect van vuil en vocht op de vloer.

VEILIGHEIDSGEGEVENS

VOC readymix:

> 275 g/l (medium walnut, dark walnut, early american, driftwood, white) - Not available (extra white, black walnut)

Opmerkingen mbt veiligheid:

Draag bij het schuren en dichten van vloeren beschermende kleding, waaronder een gezichtsmasker tegen stof. Op alle productetiketten wordt algemene veiligheidsinformatie gegeven. Op www.timberex.com zijn veiligheidsinformatiebladen voor de producten beschikbaar. Verwijder voedingsmiddelen uit de werkruimte tijdens het aanbrengen en het drogen van de olie. Gebruikt gereedschap en doeken etc. die olie hebben opgenomen, moeten in een emmer met water worden bewaard om te voorkomen dat er spontane ontbranding optreedt. Zet de emmer buitenshuis. De inhoud van de emmer moet worden afgevoerd in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving.

HOUDBAARHEID

Minimaal 5 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in droge, goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen tussen 5 en 35°C.

Uitgiftedatum: 31/03/2025

Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten: Raadpleeg de betreffende productpagina op www.rust-oleum.eu voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

Disclaimer: De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website www.rust-oleum.eu of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu