

TIMBEREX

WOOD FINISHING OIL



TIMBEREX® COLOURED

Pigmenterad olja för dekoration och skydd

- Tränger på djupet och ger slitstark, vattenresistent yta
- Kulörerna kan blandas med varandra för ytterligare kulörer/effekter
- Baserad på naturliga, snabbtorkande oljor och hartser

TIMBEREX® COLOURED

BESKRIVNING

Timberex Coloured är en serie pigmenterade oljor tillverkade av naturliga hartser och oljor. De är snabbtorkande, tränger djupt ner i träet, fyller upp porerna och bildar en slitstark, vattenresistent yta.

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING

Grundbehandling av golv, trappor, paneler, möbler m.m. i både offentliga och hemmiljö.

TORKTIDER VID 20°C/RELATIV LUFTFUKTIGHET 50%

Övermålningsbar: 20 - 30 min
Fullt härdad: 7 dagarna

TEORETISK FÖRBRUKNING

6 - 10 m² per liter

PRAKTISK FÖRBRUKNING

Åtgången är rekommendationer och kan variera beroende på träslag och ålder. Starkt sugande träslag tex. Bok, Körsbär och kubbolv avviker från rekommenderad åtgång.

YTFÖRBEREDELSE

Gör ALLTID en provbehandling på en mindre testyta för att säkerställa att önskat resultat samt åtgång kan uppnås. Golvet ska ALLTID vara nyslipat (avsluta på 100 korn för barrträ och 120 korn för lövträ) och fritt från damm. Använd inte slipnät. Ytan måste vara ren och torr. Är du ovan, arbeta inte med större ytor än 20m² åt gången. Arbeta ALDRIG i starkt solljus eller kraftig ventilation. Tänk på att hög temperatur förkortar torktiden och låg temperatur/hög luftfuktighet förlänger torktiden väsentligt. En golvtemperatur på 20°C och Rf 30-60% rekommenderas. Observera att lutbehandling kan påverka oljans torktid.

BRUKSANVISNING

Gör ALLTID en provbehandling på en mindre testyta för att säkerställa att önskat resultat samt åtgång kan uppnås.

1. Applicera ett första tunt lager olja med tvättpäls. Var noga med att röra kontinuerligt i oljan.
2. Applicera nästa lager efter ca 20-30 minuter. Golvet får EJ torka helt mellan appliceringarna.
3. Upprepa punkt 2. ca 1-2ggr (stark sugande trä kan kräva fler appliceringar), till dess att träet inte suger mer sk. full mättnad.
4. Efter sista appliceringen låt ytan stå fuktig i 30 minuter och bearbeta sedan in oljan (150 varv) med röd rondell. Motsvarande görs med röd doodlebug i kanter/hörn och på mindre ytor.
5. Direkt efter bearbetningen tas allt kvarvarande överskott bort med hjälp av maskin och luddfri trasa placerad under rondellen/ doodlebugen. Torka för hand noga kring kanter, hörn och lister. Lämna ALDRIG överskottsolja kvar på golvet.
6. Låt torka 8-12 timmar.
7. Polera med maskin 300 varv och röd rondell (större ytor) eller röd doodlebug + hållare (mindre ytor). Efterpolera ALLTID med en torr, luddfri trasa.
8. Om ytan upplevs som torr, utför ett lätt underhåll med Timberex Satin Oil Gold Underhållsmousse (se separat instruktion).
9. Låt golvet vila minst 48 timmar (ytan får ej täckas under denna tid).
10. Lägga inte ut mattor, använd ej vatten på golvet de första 10 dagarna. OBS! TRASOR SKA ALLTID LÄGGAS I EN HINK MED VATTEN DIREKT EFTER ANVÄNDNING (PGA. RISK FÖR SJÄLVANTÄNDNING). EFTER MINST 24 TIMMAR KAN DE SLÄNGAS.

APPLICERING OCH SPÄDNING: PENSEL

- Tvättpäls + tvättpälsållare
- Skurmaskin/Duo 150-300varv
- Röd rondell
- Röd doodlebug + hållare för bearbetning av kanter/hörn • Luddfria bomullstrasar
- Plast- eller gummihandskar

- Plasthink
- För manuell behandling på mindre ytor utgår maskin och rondeller.

RENGÖRING AV UTRUSTNING/SPILL

Milt lösningsmedel ex. lacknafta

ANMÄRKNINGAR

REDSKAP Tvättpäls och tvättpälsållare, skurmaskin/Duo 150-300varv, röd rondell, rött skurblock + hållare för bearbetning av kanter/hörn, luddfria bomullstrasar, plast- eller gummihandskar, plasthink. För manuell behandling på mindre ytor utgår maskin och rondeller.

RENGÖRING Regelbunden städning utförs med Timberex Bio-C eller Gammeldags Träsåpa. Se separat instruktion.

UNDERHÅLL För bästa långsiktiga resultat utförs det första underhållet inom 6-8 månader efter grundbehandling och sedan vid behov (privat miljö). I offentlig miljö utförs det första underhållet inom de 3-4 första månaderna och som standard 2-3 ggr under de 2 första åren. Sedan efter behov. Underhåll utförs med Satin Oil eller Timberex Underhållsmousse. För slitna ytor används Satin Oil blandat med den kulör som använts vid grundbehandlingen (15-30% pigmenterad olja). Vid kraftigt skadad yta utförs en renovering - se separat instruktion.

SÄKERHETSDATA

VOC färdigmix:

> 275 g/l (medium walnut, dark walnut, early american, driftwood, white) - Not available (extra white, black walnut)

Anmärkning om säkerhet:

Säkerhetsinformation för produkten återfinns på produktetikett. Alla produktetiketter ger allmän säkerhetsinformation. Du hittar materialsäkerhetsdatablad på www.timberex.com. Alla livsmedelsprodukter måste avlägsnas från området vid applicering och härdning. Alla applikatorer, trasor etc. som sugit upp produkten bör läggas i en hink med vatten och sättas utomhus för att undvika risken för självantändning. Innehållet måste hanteras i enlighet med lokala förfordningar.

HÅLLBARHET

Minst 5 år från tillverkningsdatum i oöppnad förpackning som förvaras torrt i välventilerat utrymme, vid temperatur 5-35°C och ej i direkt solljus.

Utgivet den: 22/04/2024

Tillgängliga färger och förpackningsstorlekar: Se respektive produktsida på www.rust-oleum.eu för en översikt över tillgängliga färger och förpackningsstorlekar.

Förbehåll: Informationen i detta produktdatablad är korrekt så långt vi känner till och ges i god tro men utan garanti. Vi förutsätter att användaren självständigt har tagit ställning till lämpligheten av våra produkter för hans eller hennes egna syften. Under inga omständigheter är Rust-Oleum Europe ansvarigt för indirekta skador eller följdskadorna. Produkterna ska förvaras, hanteras och användas under förhållanden som överensstämmer med Rust-Oleum Europes rekommendationer i den senaste utgåvan av produktdatabladet. Det är användarens ansvar att säkerställa att han/hon har den aktuella utgåvan. Senaste utgåvan av produktdatabladet kan erhållas kostnadsfritt från www.rust-oleum.eu eller vår kundtjänst. Rust-Oleum Europe förbehåller sig rätten att ändra egenskaperna i sina produkter utan föregående avisering.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu