

TIMBEREX

WOOD FINISHING OIL



TIMBEREX® HARD WAX OIL

Schnell trocknende Schutz für jede Holzoberfläche

- Sehr strapazierfähig, für durchschnittlich und stark frequentierte Bereiche
- Beständig gegen Flüssigkeiten
- Schnell trocknend
- Hohe Ergiebigkeit pro Liter
- Einfache Anwendung, kein Spezialwerkzeug erforderlich

TIMBEREX® HARD WAX OIL

BESCHREIBUNG

Timberex Hard Wax Oil wird aus den besten Rohwaren gemacht sowie, Lein-, Soja und Sonnenblumen-öl. Dazu wird Carnauba-Wachs gemischt.

Das Öl wird tief in das Holz eindringend und schützt von Innen. Das Wachs ist schnell-trocknend und ist film-bildend und wird nach wenigen Stunden wasser-resistent sein. Die Oberfläche ist einfach zu Pflegen ohne schleifen und ist EN71-certifiziert(Spielwaren).

Timberex Hard-Wax Oil wird ein Teil des Holzes werden.

Timberex Hard Wax Oil ist eine schnell trocknende Oberflächenbehandlung für Holzfußböden, Korkfußböden, Holzmöbel und Küchentische. Ein gutes Eindringvermögen bietet optimalen Schutz und eine schöne Optik. Hard-Wax Oil bietet eine leicht zu pflegende Umweltfreundliche Oberfläche die wasserabweisend und schmutzunempfindlich ist. Die Oberfläche ist widerstandsfähig gegen Flüssigkeiten, allgemeine Flecken und Schmutz. EN 71-3-zertifiziert (Spielzeugsicher).

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Dieses Öl wird in seiden- oder matt Finish angeboten und kann auf Böden, Arbeitsplatten und Möbeln angebracht werden. Die Produkte können einfach und ohne Spezialwerkzeuge angewendet werden, trocknen innerhalb von Stunden und sind innerhalb weniger Stunden einsatzbereit. TIMBEREX® Hard Wax Oil kann für Pflege, Reparaturen und Renovierung verwendet werden.

TECHNISCHE DATEN

Dichte (g/cm³): 0.9
Glanzgrad: Matt,Seidenglanz

TROCKENZEITEN BEI 20°C/RF 50%

Überstreichbar: 3 Stunden
Durchgehärtet: 7 Tagen

THEORETISCHE ERGIEBIGKEIT

15 - 20 m² pro Liter (Primer)
> 50 m² pro Liter (Pflege)

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Fußböden sollten keine Barrieren gegen die Einwirkung des Öls haben. Mindestens zweimal mit rauem Schleifpapier abschmirlen und Schleifpapier mit der Körnung 120 für den vorbereitenden Endschliff verwenden. Wenn das Coloured Oil verwendet wird, sollte der Endschliff mit Schleifpapier der Körnung 100 vorgenommen werden. Säubern Sie die Oberfläche, indem Sie diese absaugen und wischen Sie den gesamten Boden feucht. Warten Sie anschließend, bis dieser getrocknet ist.

HINWEISE ZUR VERARBEITUNG

Es ist ratsam, das Produkt zunächst auf einer kleinen Fläche zu testen.

1. Tragen Sie die erste Schicht TIMBEREX® Hard Wax Öl mithilfe einer Bürste, eines Tupfers oder eines Rollers auf. Unabsichtliche Spritzer auf die umliegenden Oberflächenmüssen umgehend entfernt werden.
2. Tragen Sie die zweite Schicht nach 3 Stunden auf. Tragen Sie 2 Schichten auf. Die einzelnen Ölschichten dürfen vor dem Auftragen der nächsten Schichten nicht getrocknet sein.
3. Entfernen Sie das GESAMTE, nicht absorbierte TIMBEREX® Hard Wax Öl nach 15 Minuten unmittelbar mit einem Tuch, sodass in diesem Stadium eine matte Politur entsteht. Legen Sie alle in Öl getränkten Tücher etc. in einen mit Wasser gefüllten Eimer. Weitere Informationen sind unter dem Punkt ‚SICHERHEIT‘ verfügbar.
4. Nach der Nacht-Härtung ist es wichtig, Hard Wax Öle gründlich mit einem Nylonkissen mittlerer Körnung zu polieren, um somit das Schließen der Oberfläche und seidigen oder matten Glanz (je nach Produkt) zu erreichen und jeglichen geringen Rücklauf zu entfernen.

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

Das Öl sollte vor der Verarbeitung 8 Stunden bei 20 – 30 °C gelagert werden.

REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE / SPRITZER

Milde Lösungsmittel, Terpentin etc.

BEMERKUNGEN

PFLERGE: In den ersten 5 Tagen nach der Erstbehandlung mit Timberex Hard-Wax Oil, die Oberfläche nur trocken reinigen. Danach empfiehlt es sich den Fußböden/Oberfläche zu fegen, zu saugen und nebelfeucht mit Wasser und einem Zusatz von Timberex Bio-C zu wischen. Die regelmäßige Nachpflege mit Timberex Hard-Wax Oil erhält die Widerstandsfähigkeit und natürliche Schönheit des Holzes.

WARTUNG: Verwenden Sie Timberex Hartwachs-Öl, um die Oberfläche regelmäßig zu verjüngen. Dadurch wird der Bodenbelag allmählich widerstandsfähiger gegen Abnutzung und Verschleiß, so dass er nicht mehr nachgeschliffen und neu aufgetragen werden muss.

NACHBEHANDLUNG: Die Oberfläche ist normalerweise nach 24 Stunden für die Begehung ausreichend trocken. Trockensaugen nur während der ersten 7 Tage und verschüttete Flüssigkeiten umgehend entfernen. Die Oberfläche wird zunehmend wasserabstoßend. Sollten zunächst Wasserränder entstehen, können diese einfach durch ein Nylonkissen zusammen mit TIMBEREX®-Pflegeprodukten und -Reinigungsmitteln entfernt werden.

Ausgabedatum: 24/03/2025

Verfügbare Farben und Packungsgrößen: Bitte beziehen Sie sich auf die jeweilige Produktseite auf www.rust-oleum.eu für eine Übersicht der aktuell verfügbaren Farben und Größen verpacken.

Haftungsausschluss: Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen wahrheitsgetreu und präzise und im guten Glauben zusammengestellt. Wir übernehmen aber keine Haftung. Wir gehen davon aus, dass sich der Anwender eigenverantwortlich über die Eignung unserer Produkte für seine individuelle Zweckbestimmung informiert hat. Rust-Oleum Europe übernimmt keinerlei Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden. Die Produkte müssen gelagert, gehandhabt und unter Bedingungen verwendet werden, die den Empfehlungen von Rust-Oleum Europe entsprechen, die in der neuesten Ausgabe des Produktdatenblatts angegeben sind. Der Anwender muss sicherstellen, dass er die neueste Ausgabe besitzt. Die neuesten Ausgaben des Produktdatenblatts können kostenlos auf www.rust-oleum.eu heruntergeladen oder bei unserer Kundendienstabteilung angefordert werden. Rust-Oleum Europe behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu

TIMBEREX® HARD WAX OIL

SICHERHEITSDATEN

VOC-Gehalt Fertigmischung:	< 275 g/l
Bemerkungen für Sicherheit:	Beim Abschleifen und Ölen von Fußböden sollte Schutzkleidung einschließlich Mundschutz als Staubfilter getragen werden. Alle Etiketten enthalten allgemeine Sicherheitsinformationen. Die Datenblätter zur Material Sicherheit sind unter www.timberex.com abrufbar. Lebensmittel müssen während des Auftragens und der Nachbehandlung aus dem unmittelbaren Umfeld entfernt werden. Auftragungsgeräte, Tücher etc., die mit dem Produkt in Berührung gekommen sind, sollten in einen Eimer mit Wasser gelegt und außerhalb des Gebäudes gestellt werden, um das Risiko der spontanen Selbstentzündung zu vermeiden. Die Inhalte müssen gemäß den lokalen Vorschriften entfernt werden.

LAGERFÄHIGKEIT

Mindestens 5 Jahre ab Fertigungsdatum in der ungeöffneten Originalverpackung bei Lagerung in trockenen, gut belüfteten Räumen, nicht in direktem Sonnenlicht, bei Temperaturen zwischen 5 - 35°C.

Ausgabedatum: 24/03/2025

Verfügbare Farben und Packungsgrößen: Bitte beziehen Sie sich auf die jeweilige Produktseite auf www.rust-oleum.eu für eine Übersicht der aktuell verfügbaren Farben und Größen verpacken.

Haftungsausschluss: Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen wahrheitsgetreu und präzise und im guten Glauben zusammengestellt. Wir übernehmen aber keine Haftung. Wir gehen davon aus, dass sich der Anwender eigenverantwortlich über die Eignung unserer Produkte für seine individuelle Zweckbestimmung informiert hat. Rust-Oleum Europe übernimmt keinerlei Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden. Die Produkte müssen gelagert, gehandhabt und unter Bedingungen verwendet werden, die den Empfehlungen von Rust-Oleum Europe entsprechen, die in der neuesten Ausgabe des Produktdatenblatts angegeben sind. Der Anwender muss sicherstellen, dass er die neueste Ausgabe besitzt. Die neuesten Ausgaben des Produktdatenblatts können kostenlos auf www.rust-oleum.eu heruntergeladen oder bei unserer Kundendienstabteilung angefordert werden. Rust-Oleum Europe behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu