

TIMBEREX

WOOD FINISHING OIL



TIMBEREX® HARD WAX OIL

Sneldrogende bescherming voor elk houten oppervlak

- Zeer duurzaam, voor gemiddeld tot zeer druk bezochte gebieden
- Bestendig tegen morsen van vloeistoffen
- Snelle uitharding
- Gunstig verbruik
- Gemakkelijk aan te brengen zonder speciaal gereedschap

TIMBEREX® HARD WAX OIL

OMSCHRIJVING

Timberex Hard Wax Oil is gebaseerd op een mengsel van natuurlijke oliën en wassoorten van planten als lijnzaad en soja en onschadelijke geurloze oplosmiddelen. Carnaubawas wordt gebruikt om het drogen van de olie te versnellen en zorgt voor een prachtige afwerking.

De oliën dringen diep in het houtoppervlak door, beschermen het van binnenuit en houden het gezond en elastisch. De harde was beschermt het oppervlak waardoor het hout slijtvast, antislip en gemakkelijk te onderhouden wordt. Timberex Hard Wax Oil wordt een permanent onderdeel van het hout en hoeft niet geschuurd te worden bij herstel.

Timberex Hard Wax Oil is milieuvriendelijk, microporeus, waterafstotend en vuil- en slijtbestendig. Scheurt, bladdert en schilfert niet. Bestand tegen wijn, bier, koffie, thee, fruitsappen en koolzuurhoudende dranken. Gecertificeerd volgens EN 71-3 (Speelgoedveiligheid).

AANBEVOLEN GEBRUIK

Deze olie is verkrijgbaar in een zijdeglans en matte afwerking en kan worden gebruikt voor vloeren, werkbladen en meubilair. De producten zijn gemakkelijk aan te brengen zonder speciaal gereedschap en drogen snel. Binnen enkele uren kunt u gebruikmaken van de behandelde oppervlakken. TIMBEREX® Hard Wax Oil kan worden gebruikt voor onderhoud, reparaties en renovatie.

TECHNISCHE GEGEVENS

Dichtheid (g/cm³): 0.9
Glansgraad: Mat, Zijdeglans

DROOGTIJDEN BIJ 20° C/RV 50%

Overschilderbaar: 3 uur
Volledig uitgehard: 7 dagen

THEORETISCH VERBRUIK

15 - 20 m² per liter (Basis behandeling)
> 50 m² per liter (Onderhoud)

ONDERGROND VOORBEHANDELING

De vloer moet vrij zijn van alle barrières die penetratie van de olie kunnen belemmeren. Schuur het oppervlak ten minste tweemaal, beginnend met grof schuurpapier. Gebruik schuurpapier met een korrel van maximaal 120 voor de laatste afwerking voorafgaand aan het aanbrengen van de olie. Gebruik in geval van gekleurde olie schuurpapier met een korrel van maximaal 100 voor deze laatste voorbereidende afwerking. Stofzuig de vloer, neem het hele oppervlak af met een vochtige doek en laat de vloer vervolgens drogen.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Omdat dit product zo snel uithardt, kan het aanbrengen in één dag voltooid zijn. U kunt het beste eerst een klein stukje uitproberen. Roer het product goed door voor en tijdens gebruik om de carnaubawas goed verdeeld te houden.

1. Breng de eerste laag TIMBEREX® Hard Wax Oil aan met een kwast, verfpad of roller. Spatten moeten onmiddellijk worden verwijderd van omringende oppervlakken.
2. Breng na 3 uur een tweede laag aan. Max. 2 lagen aanbrengen. De olie mag niet drogen voordat u de volgende laag aanbrengt.
3. Verwijder na ca. 15 minuten ALLE niet-geabsorbeerde TIMBEREX® Hard-Wax Oil direct met doeken. Er ontstaat nu een matte finish. Bewaar doeken etc. die met olie doordrenkt zijn in een emmer met water. Zie 'VEILIGHEID' voor meer informatie.
4. Als het oppervlak na een nacht drogen weer droog is, is het belangrijk om de vloer nogmaals grondig te poetsen met een middelfijne nylon pad. Zo wordt eventuele overtollige olie die uit het hout is gesijpeld verwijderd en ontstaat de gewenste matte- of zijdeglansafwerking. (afhankelijk van gekozen product).

APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN

Timberex Hard Wax Oil moet gedurende acht uur voor gebruik opgeslagen worden bij 20 - 30 °C. Zorg ervoor dat de olie voor en tijdens gebruik wordt geroerd.

REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN

Gebruik een mild oplosmiddel, terpentine, enz.

OPMERKINGEN

REINIGEN: U kunt het beste alle met olie behandelde oppervlakken reinigen met Timberex Bio-C reiniger. Deze reiniger is pH-neutraal en laat geen grijze film achter op het oppervlak. Gebruik het juiste mengsel en een vochtige doek voor periodieke schoonmaak. Vuistregel: Het oppervlak moet binnen 5 - 10 minuten droog zijn, anders hebt u te veel water gebruikt.

ONDERHOUD: Gebruik Timberex Hard Wax Oil om geregeld het oppervlak te verjongen. Hierdoor wordt ook geleidelijk aan meer weerstand opgebouwd tegen slijtage, waardoor u niet meer opnieuw hoeft te schuren en aan te brengen.

UITHARDING: Het oppervlak is gewoonlijk na 24 uur droog genoeg om op te lopen. Reinig de vloer gedurende de eerste 7 dagen alleen droog (bijv. stofzuigen) en verwijder gemorste vloeistoffen onmiddellijk. Het oppervlak wordt geleidelijk beter bestand tegen water. Als er aanvankelijk toch lichte plekken ontstaan door gemorste vloeistoffen, kunnen deze gemakkelijk worden verwijderd met behulp van een zachte nylon pad en TIMBEREX® onderhoudsproducten en reinigingsmiddelen.

Uitgiftedatum: 24/03/2025

Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten: Raadpleeg de betreffende productpagina op www.rust-oleum.eu voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

Disclaimer: De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website www.rust-oleum.eu of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu

TIMBEREX® HARD WAX OIL

VEILIGHEIDSGEGEVENS

VOC readymix:

< 275 g/l

Opmerkingen mbt veiligheid:

Dit product is niet schadelijk of gevaarlijk bij inademen. Zorg voor goede ventilatie wanneer u de olie gebruikt.
Op alle productetiketten wordt algemene veiligheidsinformatie gegeven. Op www.timberex.com zijn veiligheidsinformatiebladen voor de producten beschikbaar. Verwijder voedingsmiddelen uit de werkruimte tijdens het aanbrengen en het drogen van de olie. Gebruikt gereedschap en doeken etc. die olie hebben opgenomen, moeten in een emmer met water worden bewaard om te voorkomen dat er spontane ontbranding optreedt. Zet de emmer buitenshuis. De inhoud van de emmer moet worden afgevoerd in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving.

HOUDBAARHEID

Minimaal 5 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in droge, goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen tussen 5 en 35°C.

Uitgiftedatum: 24/03/2025

Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten: Raadpleeg de betreffende productpagina op www.rust-oleum.eu voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

Disclaimer: De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website www.rust-oleum.eu of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu