

TIMBEREX

WOOD FINISHING OIL



TIMBEREX® HARD WAX OIL

Snabbtorkande skydd för alla typer av trätor

- Slittålig, för offentliga och privata miljöer
- Vatten- och smutsavvisande
- Snabbtorkande - färdigt på 1 dag
- Hög täckningsgrad
- Underhåll med samma produkt

TIMBEREX® HARD WAX OIL

BESKRIVNING

Timberex Hard Wax Oil är baserad på en blandning av oljor och vaxer från växter som lin och soja, samt luktfria lösningsmedel. Ger ett oljat utseende med hårdvaxoljans egenskaper. Oljorna tränger djupt ner i träet, skyddar det inifrån och håller det friskt och elastiskt. Vaxet skyddar ytan så att den blir extra vatten- och slittålig, halkfri och enkel att underhålla. Den spricker eller flagnar inte, bildar inte blåsor. Tålig mot vin, öl, fruktjuice, läsk mm. EN 71-3 certifierad (godkänd för leksaker)

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING

Grundbehandling av golv, bänkskivor och möbler av trä. Samma produkt används vid underhåll, reparation och renovering.

TEKNISK DATA

Densitet: 0.9
Glansnivå: ["Matt", "Satin"]

TORKTIDER VID 20°C/RELATIV LUFTFUKTIGHET 50%

Övermålningsbar: 3 timmar
Fullt härdad: 7 dagar

TEORETISK FÖRBRUKNING

15-20 m² / liter (Grundbehandling), > 50 m² / liter (Underhåll)

YTFÖRBEREDELSE

Ytan ska ALLTID vara nyslipad (avsluta på 100 korn för barrträ och 120 korn för lövträ) och fri från damm. Använd inte slipnät, använd alltid skyddsmask vid slipning. Ytan måste vara ren och torr. Är du ovan, arbeta inte med större golvytor än 20 m² åt gången. Arbeta ALDRIG i starkt solljus eller kraftig ventilation. Tänk på att hög temperatur förkortar torktiden och låg temperatur/hög luftfuktighet förlänger torktiden väsentligt. En golvtemperatur på 20°C och Rf 30-60% rekommenderas.

BRUKSANVISNING

Rör om noggrant i oljan före användning och torka bort eventuellt spill på närliggande ytor under behandlingen direkt med en luddfri trasa.

- Applicera ett tunt lager olja med pensel, golvborste eller roller. Var noga med att röra kontinuerligt i oljan.
- Efter ca 2 timmar appliceras ett andra lager olja på samma sätt som tidigare.
- Låt ytan stå fuktig ca 15 minuter. Därefter avjämns ytan med maskin och vit rondell (alt. skurblockshållare och vitt skurblock för mindre ytor). Lämna ALDRIG överskottsolja kvar på ytan.
- Låt torka 12-18 timmar, ytan kan sedan tas i lätt bruk. Önskas en glansigare yta polera med maskin och vit rondell. Ytan får inte täckas de första 48 timmarna.

Den behandlade ytan kommer under de första dagarna succesivt att bli mer vattenavvisande. Lägg därför inte ut mattor på golvytor och utför ingen fuktorkning under de första 14 dagarna **OBS! TRASOR SKA ALLTID LÄGGAS I EN HINK MED VATTEN DIREKT EFTER ANVÄNDNING (PGA. RISK FÖR SJÄLVANTÄNDNING). EFTER MINST 24 TIMMAR KAN DE SLÄNGAS.**

APPLICERINGSFÖRHÅLLANDEN

Produkten ska förvaras i 20-30°C, minst 8 timmar innan användande. Observera att förbehandling med lut kan påverka oljans torktid

RENGÖRING AV UTRUSTNING/SPILL

Milt lösningsmedel ex. lacknafta

ANMÄRKNINGAR

REDSKAP: Golvborste eller roller, pensel för mindre ytor, vit rondell, skurmaskin/Duo 150-300var, plast- eller gummihandskar, plasthink. För manuell behandling på mindre ytor utgår maskin och vit rondell. Använd istället skurblockshållare och vitt skurblock.

RENGÖRING: Använd Gammeldags Träsåpa för lätt smutsade ytor och Timberex Bio-C för hårt smutsade ytor.

UNDERHÅLL: Underhåll utförs med Timberex Hard Wax Oil. För bästa långsiktiga resultat utförs det första underhållet inom 6-8 månader efter grundbehandling och sedan vid behov (privat miljö). I offentlig miljö utförs det första underhållet inom de 3-4 första månaderna och som standard 2-3 ggr under de två första åren och sedan efter behov.

SÄKERHETSDATA

VOC färdigmix: < 275 g/l
Anmärkningar om säkerhet: Allmän säkerhetsinformation finns på produktetiketten, säkerhetsdatablad på www.timberex.com.
Produktrester och tomma förpackningar lämnas till godkänd avfallsanläggning.

HÅLLBARHET

Minst 5 år från tillverkningsdatum i oöppnad förpackning som förvaras torrt i välventilerat utrymme, vid temperatur 5-35°C och ej i direkt solljus.

Utgivet den: 22/04/2024

Tillgängliga färger och förpackningsstorlekar: Se respektive produktsida på www.rust-oleum.eu för en översikt över tillgängliga färger och förpackningsstorlekar.

Förbehåll: Informationen i detta produktdatablad är korrekt så långt vi känner till och ges i god tro men utan garanti. Vi förutsätter att användaren självständigt har tagit ställning till lämpligheten av våra produkter för hans eller hennes egna syften. Under inga omständigheter är Rust-Oleum Europe ansvarigt för indirekta skador eller följdskadorna. Produkterna ska förvaras, hanteras och användas under förhållanden som överensstämmer med Rust-Oleum Europes rekommendationer i den senaste utgåvan av produktdatabladet. Det är användarens ansvar att säkerställa att han/hon har den aktuella utgåvan. Senaste utgåvan av produktdatabladet kan erhållas kostnadsfritt från www.rust-oleum.eu eller vår kundtjänst. Rust-Oleum Europe förbehåller sig rätten att ändra egenskaperna i sina produkter utan föregående avisering.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Marlin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu