

TIMBEREX
WOOD FINISHING OIL



TIMBEREX® HEAVY DUTY UV PLUS

Olie voor commerciële/industriële toepassingen

- Dicht het hout af en beschermt het van binnenuit
- Voor intensief gebruikte gebieden, zoals in luchthavens, musea, conferentiecentra etc.
- Verkleuring wordt voorkomen door UV-filters
- Beschermt het hout tegen vloeistoffen en vlekken
- Beschermt zonder het uiterlijk van het hout aan te tasten

TIMBEREX® HEAVY DUTY UV PLUS

OMSCHRIJVING

TIMBEREX® Heavy Duty UV Plus is gemaakt van natuurlijke, sneldrogende oliën en harsen die diep in het hout doordringen. TIMBEREX® Heavy Duty UV Plus heeft een hoge dekking, een aangename geur, zeer goede water- en UV-bestendigheid en een snelle droging. Gecertificeerd volgens EN 71-3 (Speelgoedveiligheid).

AANBEVOLEN GEBRUIK

Voor intensief gebruikte gebieden, zoals in luchthavens, musea, conferentiecentra etc.

DROOGTIJDEN BIJ 20° C/RV 50%

Overschilderbaar: 20 - 30 minuten
Volledig uitgehard: 7 dagen

THEORETISCH VERBRUIK

12 - 15 m² per liter

PRAKTISCH VERBRUIK

Dekking op eindvezelhout is aanmerkelijk minder. U kunt het beste een extra laag olie aanbrengen op 'eindvezelhout' en op beuken, kersen en andere zeer poreuze houtsoorten om excessieve absorptie te verminderen.

ONDERGROND VOORBEHANDELING

Sla eventuele uitstekende spijkers plat, vul eventuele kleine gaatjes of oneffenheden met gewone, gekleurde houtvuller (kunsthout) en laat uitharden. Het hout mag geen buitengewoon grote gaten hebben waardoor het product zou kunnen weglekken en eventuele lijmlagen of onderliggende kamers aantasten. Verwijder alles van de vloer wat penetratie van de olie kan verhinderen. Schuur het oppervlak ten minste tweemaal, beginnend met grof schuurpapier. Gebruik schuurpapier met een korrel van maximaal 120 voor de laatste afwerking voorafgaand aan het aanbrengen van de olie. Stofzuig de vloer, neem het hele oppervlak af met een vochtige doek en laat de vloer vervolgens drogen.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Wij raden aan om het resultaat eerst te testen op een klein deel van de vloer.

1. Breng de eerste laag Timberex® Heavy Duty UV Plus aan met een kwast, verpad of roller. Spatten moeten onmiddellijk worden verwijderd van omringende oppervlakken.
2. Breng na 20 - 30 minuten een tweede laag aan. De olie mag niet drogen voordat u een volgende laag aanbrengt. Blijf lagen aanbrengen totdat de olie niet meer door het hout wordt opgenomen.
3. Poets het oppervlak na nog eens 20- 30 minuten met een polijstschild met een middelfijne nylon pad, bij ca. 150tpm. De vloer kan ook met de hand worden gepoetst.
4. Verwijder daarna ALLE niet-geabsorbeerde Timberex® Heavy Duty UV Plus direct met doeken. Er ontstaat nu een matte finish. Bewaar doeken etc. die met olie doordrenkt zijn in een emmer met water. Zie 'VEILIGHEID' voor meer informatie.
5. Als het oppervlak na 5 - 9 uur droog is, is het belangrijk om de vloer nogmaals grondig te poetsen met een middelfijne nylon pad. Zo wordt eventuele overtollige olie die uit het hout is gesijpeld verwijderd en ontstaat de gewenste zijdeglans afwerking.

REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN

Gebruik een mild oplosmiddel, terpentijn, enz.

OPMERKINGEN

APPARATUUR: Trommelschuuder, schuurpapier waaronder korrel 120 voor laatste voorschuren, polijstmachine (150 - 300 toeren), brede kwast of platte pad, bruine en rode (3M) nylon polijstpads, absorberende doeken en wateremmer.

ONDERHOUD EN REINIGEN: Vloeren die voor het eerst zijn bewerkt met olie, dienen na 6 à 12 maanden te worden behandeld met Timberex® Satin Oil onderhoudsproducten. Doe hierna jaarlijks onderhoud of wanneer nodig. Gebruik geen alkalische zeep. Gebruik Timberex® Bio-C Cleaner voor de reguliere reiniging.

UITHARDING: Het oppervlak is gewoonlijk na 24 uur droog genoeg om op te lopen. Reinigde vloer gedurende de eerste 7 dagen alleen droog (bijv. stofzuigen) en verwijder gemorste vloeistoffen onmiddellijk. Het oppervlak wordt geleidelijk beter bestand tegen water. Als er aanvankelijk toch lichte plekken ontstaan door gemorste vloeistoffen, kunnen deze gemakkelijk worden verwijderd met behulp van een zachte nylon pad en Timberex® onderhoudsproducten en reinigingsmiddelen.

HOUDBAARHEID

Minimaal 5 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in droge, goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen tussen 5 en 35°C.

Uitgiftedatum: 24/03/2025

Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten: Raadpleeg de betreffende productpagina op www.rust-oleum.eu voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

Disclaimer: De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website www.rust-oleum.eu of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu