

# TIMBEREX

WOOD FINISHING OIL



## TIMBEREX® NATURAL

### Naturproduktet med tradition & høj kvalitet

- Fremstillet af naturlige, hurtigtørrende olier
- Hærdet og poleret overflade har en skinnende glans der kan let rengøres
- Silkefinish
- Farven er beriget, og mønstre fremhæves på den glatte, let vedligeholdte overflade

# TIMBEREX® NATURAL

## BESKRIVELSE

Timberex Natural er lavet af naturlige, hurtigtørrende olier og harpikser og er udviklet til at trænge dybt ind i træet.

## ANBEFALET BRUG

Må ikke bruges som en coating.

## TØRRETIDER VED 20°C/50% RELATIV LUFTFUGTIGHED

Genbehandlingsstør: 20 - 45 minutter

Fuldt hærdet: 7 days

## TEORETISK FORBRUG

5 - 7 m<sup>2</sup> per Liter

## PRAKTISK FORBRUG

Forbruget på endetræ vil blive stærkt forøget. Det anbefales at på endekorn, bøg og andre ekstremt porøse træsorter, at der påføres et ekstra lag olie.

## FORBEHANDLING AF OVERFLADEN

Det følgende er en basisvejledning for forberedelse af selve overfladen og påføringen. Se venligst også den komprimerede brugsanvisning på hver dunk.

## FORSØG

Lav et lille forsøgsområde først hvis muligt og tillad produktet at virke på prøveoverfladen, for at sikre at det ønskede resultat.

## SLIBNING MED EN BÅNDSLİBEMASKİNE OG EN KANTSLİBEMASKİNE

1. Den første slibning skal foretages med groft sandpapir (40 - 60 kornstørrelse). Kanterne slibes med en kantslibemaskine med sandpapir med samme kornstørrelse.
2. Mellemslibninger skal udføres med papir med kornstørrelse maksimum 20 højere end den foregående slibning og med samme kornstørrelse til kanternes slibning.
3. Den afsluttende slibning skal være med sandpapir med kornstørrelse 100 - 120.
4. S tøvsgulvet omhyggeligt, tør gulvet over med en meget hårdt opvredet klud og lad det tørre.

## FYLDNING AF HULLER OG SPRÆKKER

Dette gøres bedst med en hurtigtørrende, vandbaseret acrylfiller (plastisktræ) før den afsluttende slibning.

## LUDBEHANDLING AF TRÆ

Ludbehandling bruges normalt på fyrre - eller grantræsgulve for at reducere den mørkning, der sker med tiden. Det er bedst først at oliebehandle et prøvefelt på et ludbehandlet gulv. Lud virker anderledes på visse træsorter især eg og kan i disse tilfælde anvendes bevidst til at gøre dem mørkere. Lud åbner også træets porrer, således at der opnås et mere ensartet resultat ved oliebehandlingen.

## BRUGSANVISNING

1. Påfør Timberex Natural jævnt på det bare slebne træ med pensel eller rulle. Gentag påføringen efter behov med 30-45 minutters interval. Overfladen skal holdes våd med Timberex Natural under hele påføringsperioden for at sikre fuldstændig mætning af fibre.
2. Lad den afsluttende påføring trænge ned i træet i maximum 30-45 minutter. Poler (med polermaskine med 150 omdr/ min.) med en brun eller blå nylonpude (3M eller lignende). Lad ikke overfladen begynde at tørre og blive klæbrig.
3. Fjern omhyggeligt AL overskydende ikke absorberet Timberex Natural med bomuldsklude. Dette er meget vigtigt.
4. Efter 12-18 timers forløb skal overfladen tørpoleres (med 300 omdr./ min.) med en rød nylonpude (3M eller lignende) for at få en sikemat glans. Det er muligt at opnå en højere glans ved at polere yderligere med en tør klud. Evt. arealer, som ser matte ud, kan poleres igen med lille mængde af olien på midten af polerkluden. Det kan være nødvendigt at tørpolere igen.
5. Overfladen vil normalt være tilstrækkelig tør til at man kan gå på den efter 1 døgn, og den vil gradvis hærdne og blive vandafvisende efter ca. 14 dages forløb. Hvis det er nødvendigt kan overfladen dækkes til med diffusionsåbent beskyttelsespapir 2 døgn efter den afsluttende tørpolering. Uheldsprøjt etc. skal fjernes fra tilstødende overflader straks.

## RENGØRING AF UDSTYR/SPILD

Penselreenser, terpentin m.v. kan anvendes.

## BEMÆRKNINGER

BEMÆRKNINGER RENGØRING OG VEDLİGEHOLDELSE Almindelig rengøring skal udføres ved at støvsuge eller feje. Overfladen kan vaskes let med sæbevand, neutral (pH 7) sæbe. Gulvet kan om nødvendigt tørpoleres.

SATIN OIL Til periodisk vedligeholdelse af gulve behandlet med Timberex Natural er det normalt ikke nødvendigt at afslibe gulvet igen. Se databladet (brugsanvisningen) for Satin Oil.

## HOLDBARHED

Minimum 5 år fra produktionsdato i uåbnede dåser hvis opbevaret i tørre og ventilerede områder og ikke i direkte sollys ved temperaturer mellem 5 og 35°C

Udstedelsesdato: 17/03/2025

**Tilgængelige farver og pakningsstørrelser:** Der henvises til den respektive produktside på [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) for en oversigt over aktuelle tilgængelige farver og pakningsstørrelser.

**Ansvarsfraskrivelse:** Oplysningerne heri er efter vores bedste overbevisning korrekte, og er afgivet i god tro, men uden garanti. Brugeren vil blive anset for at selvstændigt at have bekræftet egnetheden af vores produkter til hans/hendes egen særlige formål. Rust-Oleum Europa kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for følgeskader eller hændelige skader. Produkterne skal opbevares, håndteres og anvendes under forhold, der er i overensstemmelse med Rust-Oleum Europes anbefalinger beskrevet i den nyeste udgave af databladet. Det er brugernes ansvar at sikre, at de har den opdaterede udgave. De nyeste udgaver af datablade kan downloades gratis fra [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) eller tilsendes på anmodning til vores kundeservice. Rust-Oleum Europe forbeholder sig ret til at ændre egenskaberne for sine produkter uden forudgående varsel.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T: +31 (0) 165 593 636  
F: +31 (0) 165 593 600  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T: +44 (0)1914 113 146  
F: +44 (0)1914 113 147  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T: +33(0) 130 40 00 44  
F: +33(0) 130 40 99 80  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T: +32 (0) 13 460 200  
F: +32 (0) 13 460 201  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)