

TIMBEREX

WOOD FINISHING OIL



TIMBEREX® NATURAL

Ein traditionelles Öl für den Hausgebrauch

- Hergestellt aus natürlichen, schnelltrocknenden Ölen und Harzen
- Die getrocknete und polierte Oberfläche hat einen schimmernden Glanz mit einem leicht zu reinigenden seidigen Finish
- Farbe wird verstärkt und Maserungen werden auf der glatten, leicht zupflegenden Oberfläche hervorgehoben

TIMBEREX® NATURAL

BESCHREIBUNG

Timberex Natural ist ein Fußbodenöl aus modifizierten Naturharzen und schnell trocknenden Ölen mit einem hohen Festkörperanteil. Timberex Natural ist eine Oberflächenbehandlung für Holzfußböden wie Parkett, Dielen und Holzpfaster im privaten Wohnbereich. EN 71-3-zertifiziert (Spielzeugsicher).

EMPFOHLENE VERWENDUNG

TIMBEREX® Natural wurde seit 1927 ausgiebig auf Holzböden in Tausenden Häusern auf der ganzen Welt verwendet und eignet sich auch hervorragend für Möbel, Verkleidungen usw. TIMBEREX® Natural wurde entwickelt, um tief in das Holz einzudringen.

TROCKENZEITEN BEI 20°C/RF 50%

Überstreichbar: 20-45 Minuten
Durchgehärtet: 7 Tage

THEORETISCHE ERGIEBIGKEIT

5 - 7 m² pro Liter

PRAKTISCHE ERGIEBIGKEIT

Die Ergiebigkeit ist von Holzart und des Faserverlaufes abhängig.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Überstehende Nägel abschlagen, kleine Löcher oder Unebenheiten mit handelsüblichem farbigem Holzspachtel (Kunstholz) ausfüllen und aushärten lassen. Das Holz darf keine übermäßig großen Löcher aufweisen, aus denen das Produkt austreten und Leimschichten oder darunter liegende Kammern beschädigen könnte. Fußböden sollten keine Barrieren gegen die Einwirkung des Öls haben. Mindestens zweimal mit rauem Schleifpapier abschmirgeln und Schleifpapier mit der Körnung 120 für den vorbereitenden Endschliff verwenden. Säubern Sie die Oberfläche, indem Sie diese absaugen und wischen Sie den gesamten Boden feucht. Warten Sie anschließend, bis dieser getrocknet ist.

HINWEISE ZUR VERARBEITUNG

Es ist ratsam, zuerst einen kleinen Bereich des Bodens zu testen.

1. Tragen Sie die erste Schicht TIMBEREX® Oil mithilfe einer Bürste, eines Tupfers oder eines Rollers auf. Unabsichtliche Spritzer auf die umliegenden Oberflächen müssen umgehend entfernt werden.
2. Tragen Sie die zweite Schicht nach 20-45 Minuten auf. Tragen Sie weitere Schichten auf, bis das Holz kein Öl mehr aufnimmt. Die einzelnen Ölschichten dürfen vor dem Auftragen der nächsten Schichten nicht getrocknet sein.
3. Polieren Sie die feuchte Oberfläche nach weiteren 20-45 Minuten gründlich, indem Sie eine Poliermaschine und ein Nylonkissen mittlerer Körnung bei 150 U/m verwenden. Dies kann auch manuell durchgeführt werden.
4. Entfernen Sie das GESAMTE, nicht absorbierte Öl unmittelbar mit einem Tuch, sodass in diesem Stadium eine matte Politur entsteht. Legen Sie alle in Öl getränkten Tücher etc. in einen mit Wasser gefüllten Eimer. Weitere Informationen sind unter dem Punkt ‚SICHERHEIT‘ verfügbar.
5. Nach dem Trocknen der Oberfläche nach 6-10 Stunden ist es wichtig, diese gründlich mit einem Nylonkissen mittlerer Körnung zu polieren, um somit das Schließen der Oberfläche und seidigen Glanz zu erreichen und jeglichen geringen Rücklauf zu entfernen.

REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE / SPRITZER

Milde Lösungsmittel, Terpentin etc.

BEMERKUNGEN

AUSRÜSTUNG: Trommelschleifer, Schleifpapier einschließlich 120er Körnung für den Endschliff, Poliermaschine (150 - 300 tpm), breite Bürste oder flaches Pad, braune und rote (3M) Nylon-Polierpads, saugfähige Tücher und Eimer.

PFLEGE UND REINIGUNG: Fußböden, die zum ersten Mal geölt werden, sollten mit TIMBEREX® Satin Oil Pflegeprodukten nach 6-12 Monaten behandelt werden und anschließend einmal jährlich bzw. bei Bedarf. Vermeiden Sie Alkaliseifen. Verwenden Sie TIMBEREX® Bio-C Cleaner für die regelmäßige Reinigung.

NACHBEHANDLUNG: Die Oberfläche ist normalerweise nach 24 Stunden für die Begehung ausreichend trocken. Trockensaugennur während der ersten 7 Tage und verschüttete Flüssigkeiten umgehend entfernen. Die Oberfläche wird zunehmend wasserabstoßend. Sollten zunächst Wasserränder entstehen, können diese einfach durch ein Nylonkissen zusammen mit TIMBEREX® -Pflegeprodukten und -Reinigungsmitteln entfernt werden.

LAGERFÄHIGKEIT

Mindestens 5 Jahre ab Fertigungsdatum in der ungeöffneten Originalverpackung bei Lagerung in trockenen, gut belüfteten Räumen, nicht in direktem Sonnenlicht, bei Temperaturen zwischen 5 - 35°C.

Ausgabedatum: 24/03/2025

Verfügbare Farben und Packungsgrößen: Bitte beziehen Sie sich auf die jeweilige Produktseite auf www.rust-oleum.eu für eine Übersicht der aktuell verfügbaren Farben und Größen verpacken.

Haftungsausschluss: Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen wahrheitsgetreu und präzise und im guten Glauben zusammengestellt. Wir übernehmen aber keine Haftung. Wir gehen davon aus, dass sich der Anwender eigenverantwortlich über die Eignung unserer Produkte für seine individuelle Zweckbestimmung informiert hat. Rust-Oleum Europe übernimmt keinerlei Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden. Die Produkte müssen gelagert, gehandhabt und unter Bedingungen verwendet werden, die den Empfehlungen von Rust-Oleum Europe entsprechen, die in der neuesten Ausgabe des Produktdatenblatts angegeben sind. Der Anwender muss sicherstellen, dass er die neueste Ausgabe besitzt. Die neuesten Ausgaben des Produktdatenblatts können kostenlos auf www.rust-oleum.eu heruntergeladen oder bei unserer Kundendienstabteilung angefordert werden. Rust-Oleum Europe behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu