

# TIMBEREX

WOOD FINISHING OIL



## TIMBEREX® NATURAL

### Een traditionele olie voor gebruik in huis

- Gemaakt van natuurlijke, sneldrogende oliën en harsen
- Uitgehard en opgewreven oppervlak heeft een glanzende, gemakkelijk te reinigen zijdeglansfinish
- De kleur van het hout wordt dieper en nerfpatronen in het gladde, gemakkelijk te onderhouden oppervlak worden geaccentueerd

# TIMBEREX® NATURAL

## OMSCHRIJVING

Timberex Natural wordt gemaakt van natuurlijke harsen en sneldrogende oliën die diep in het hout doordringen. Daarbij worden de poriën opgevuld zodat een slijt- en waterbestendig oppervlak ontstaat. Het product is ideaal voor houten vloeren, meubilair en wandpanelen. Gecertificeerd volgens EN 71-3 (Speelgoedveiligheid).

## AANBEVOLEN GEBRUIK

TIMBEREX® Natural is sinds 1927 gebruikt op ontelbare houten vloeren over de hele wereld, maar is ook geweldig voor meubilair, panelen etc. TIMBEREX® Natural is ontwikkeld om diep in het hout door te dringen.

## DROOGTIJDEN BIJ 20° C/RV 50%

Overschilderbaar: 20 - 45 minuten  
Volledig uitgehard: 7 dagen

## THEORETISCH VERBRUIK

5 - 7 m<sup>2</sup> per liter

## PRAKTISCH VERBRUIK

Dekking op eindvezel hout is aanmerkelijk minder. U kunt het beste een extra laag olie aanbrengen op eendnerf, beuken en andere zeer poreuze houtsoorten.

## ONDERGROND VOORBEHANDELING

Sla eventuele uitstekende spijkers plat, vul eventuele kleine gaatjes of oneffenheden met gewone, gekleurde houtvuller (kunsthout) en laat uitharden. Het hout mag geen buitengewoon grote gaten hebben waardoor het product zou kunnen wegglekken en eventuele lijmlagen of onderliggende kamers aantasten. De vloer moet vrij zijn van alle barrières die penetratie van de olie kunnen belemmeren. Schuur het oppervlak ten minste tweemaal, beginnend met grof schuurpapier. Gebruik schuurpapier met een korrel van maximaal 120 voor de laatste afwerking voorafgaand aan het aanbrengen van de olie. Stofzuig de vloer, neem het hele oppervlak af met een vochtige doek en laat de vloer vervolgens drogen.

## INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Het is raadzaam eerst een klein stukje vloer te testen.

- Breng de eerste laag TIMBEREX® Oil aan met een kwast, verfpad of roller. Spatten moeten onmiddellijk worden verwijderd van omringende oppervlakken.
- Breng na 20 - 45 minuten een tweede laag aan. De olie mag niet drogen voordat u een volgende laag aanbrengt. Blijf lagen aanbrengen totdat de olie niet meer door het hout wordt opgenomen.
- Poets het oppervlak na nog eens 20 - 45 minuten met een polijstschild met een middelfijne nylon pad, bij ca. 150 tpm. De vloer kan ook met de hand worden gepoetst.
- Verwijder daarna ALLE niet-geabsorbeerde TIMBEREX® Oil direct met doeken. Er ontstaat nu een matte finish. Bewaar doeken etc. die met olie doordrenkt zijn in een emmer met water. Zie 'VEILIGHEID' voor meer informatie.
- Als het oppervlak na 6 - 10 uur droog is, is het belangrijk om de vloer nogmaals grondig te poetsen met een middelfijne nylon pad.

## REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN

Gebruik een mild oplosmiddel, bv. terpentijn

## OPMERKINGEN

APPARATUUR: Trommelschuuder, schuurpapier waaronder korrel 120 voor laatste voorschuren, polijstmachine (150 - 300 tpm), brede kwast of platte pad, bruine en rode (3M) nylon polijstpad, absorberende doeken en emmer.

ONDERHOUD EN REINIGEN: Vloeren die voor het eerst zijn bewerkt met olie, dienen na 6 à 12 maanden te worden behandeld met TIMBEREX® Satin Oil onderhoudsproducten. Doe hierna jaarlijks onderhoud of wanneer nodig. Gebruik geen alkalische zeep. Gebruik TIMBEREX® Bio-C Cleaner voor de reguliere reiniging.

UITHARDING: Het oppervlak is gewoonlijk na 24 uur droog genoeg om op te lopen. Reinig de vloer gedurende de eerste 7 dagen alleen droog (bijv. stofzuigen) en verwijder gemorste vloeistoffen onmiddellijk. Het oppervlak wordt geleidelijk beter bestand tegen water. Als er aanvankelijk toch lichte plekken ontstaan door gemorste vloeistoffen, kunnen deze gemakkelijk worden verwijderd met behulp van een zachte nylon pad en TIMBEREX® onderhoudsproducten en reinigingsmiddelen.

## HOUDBAARHEID

Minimaal 5 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in droge, goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen tussen 5 en 35°C.

Uitgiftedatum: 24/03/2025

**Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten:** Raadpleeg de betreffende productpagina op [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

**Disclaimer:** De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)