

# TIMBEREX

WOOD FINISHING OIL



## TIMBEREX® NATURAL

### En traditionell olja för privat miljö

- Tillverkad av naturliga, snabbtorkande oljor
- Härdad och buffrad yta har en glansig glans med en lätt rengjord silkesfinish
- Färgen är berikad och kornmönster markeras på det släta
- Lätt underhållen yta

# TIMBEREX® NATURAL

## BESKRIVNING

Timberex Natural är originalet i Timberex sortiment. En djuppenetrerande träolja baserad på naturliga vegetabiliskaoljor och hartser som använts på golv i tusentals hem världen över sedan 1927.

## REKOMMENDERAD ANVÄNDNING

Timberex Natural är idealisk för trägolv, möbler och paneler.

## TORKTIDER VID 20°C/RELATIV LUFTFUKTIGHET 50%

Övermålningsbar: 20 - 45 minutes  
Fullt härdad: 7 days

## TEORETISK FÖRBRUKNING

5 - 7 m<sup>2</sup> per liter

## PRAKTISK FÖRBRUKNING

Åtgången av olja enligt ovan är rekommendationer och kan variera beroende på träslag och ålder. Starkt sugande träslag tex. Bok, Körsbär och kubbgolvet avviker från rekommenderad åtgång. Gör ALLTID en provbehandling på en mindre testyta för att säkerställa att önskat resultat samt åtgång kan uppnås.

## YTFÖRBEREDELSE

Golvet ska ALLTID vara nyslipat (avsluta på 100 korn för barrträ och 120 korn för lövträ) och fritt från damm. Använd inte slipnät. Ytan måste vara ren och torr. Är du ovan, arbeta inte med större ytor än 20 m<sup>2</sup> åt gången. Arbeta ALDRIG i starkt solljus el. kraftig ventilation. Tänk på att hög temperatur förkortar torktiden och låg temperatur/hög luftfuktighet förlänger torktiden väsentligt. En golvtemperatur på 20°C och Rf 30-60% rekommenderas. Observera att lutbehandling kan påverka oljans torktid.

## BRUKSANVISNING

1. Applicera ett första tunt lager olja med tvättpensel. 2. Applicera nästa lager efter ca 45-60 minuter (starkt sugande trä 30-45 min). Golvet får EJ torka helt mellan appliceringarna. 3. Upprepa punkt 2. ca 1-2ggr (stark sugande trä kan kräva fler appliceringar), till dess att träet inte suger mer sk. full mättnad. 4. Efter sista appliceringen låt ytan stå fuktig i 30 minuter och bearbeta sedan in oljan (150 varv) med brun rondell (vid förbehandling med pigmenterad lut används röd rondell). Motsvarande görs med brun/röd doodlebug i kanter/hörn och på mindre ytor. 5. Direkt efter bearbetningen tas allt kvarvarande överskott bort med hjälp av maskin och luddfri trasa placerad under rondellen/doodlebugen. Torka för hand noga kring kanter, hörn och lister. Lämna ALDRIG överskottsolja kvar på golvet. 6. Låt torka 12-18 timmar. 7. Polera med maskin 300 varv och röd rondell (större ytor) eller röd doodlebug + hållare (mindre ytor). Efterpolera ALLTID med en torr, luddfri trasa. 8. Om ytan upplevs som torr, utför ett lätt underhåll med Satin Oil Gold Underhallsmousse (se separat instruktion). 9. Låt golvet vila minst 48 timmar (ytan får ej täckas under denna tid). 10. Lägg inte ut mattor, använd ej vatten på golvet de första 14 dagarna. OBS! TRASOR SKA ALLTID LÄGGAS I EN HINK MED VATTEN DIREKT EFTER ANVÄNDNING (PGA. RISK FÖR SJÄLVANTÄNDNING). EFTER MINST 24 TIMMAR KAN DE SLÄNGAS.

## RENGÖRING AV UTRUSTNING/SPILL

Regelbunden städning utförs med Timberex Bio-C eller Gammeldags Träsåpa. Se separat instruktion

## ANMÄRKNINGAR

### UNDERHÅLL

För bästa långsiktiga resultat utförs det första underhållet inom 6-8 månader efter grundbehandling och sedan vid behov (privat miljö). I offentlig miljö utförs det första underhållet inom de 3-4 första månaderna och som standard 2-3 ggr under de 2 första åren. Sedan efter behov. Underhåll utförs med Satin Oil eller Satin Oil Gold Underhallsmousse. Se separat instruktion.

## HALLBARHET

Minimum of 5 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5 and 35°C.

Utgivet den: 19/04/2024

**Tillgängliga färger och förpackningsstorlekar:** Se respektive produktsida på [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) för en översikt över tillgängliga färger och förpackningsstorlekar.

**Förbehåll:** Informationen i detta produktdatablad är korrekt så långt vi känner till och ges i god tro men utan garanti. Vi förutsätter att användaren självständigt har tagit ställning till lämpligheten av våra produkter för hans eller hennes egna syften. Under inga omständigheter är Rust-Oleum Europe ansvarigt för indirekta skador eller följdsador. Produkterna ska förvaras, hanteras och användas under förhållanden som överensstämmer med Rust-Oleum Europes rekommendationer i den senaste utgåvan av produktdatabladet. Det är användarens ansvar att säkerställa att han/hon har den aktuella utgåvan. Senaste utgåvan av produktdatabladet kan erhållas kostnadsfritt från [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) eller vår kundtjänst. Rust-Oleum Europe förbehåller sig rätten att ändra egenskaperna i sina produkter utan föregående avisering.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T: +31 (0) 165 593 636  
F: +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T: +44 (0)1914 113 146  
F: +44 (0)1914 113 147  
info@rust-oleum.eu

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T: +33(0) 130 40 00 44  
F: +33(0) 130 40 99 80  
info@rust-oleum.eu

**N.V. Marlin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T: +32 (0) 13 460 200  
F: +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu