

TIMBEREX

WOOD FINISHING OIL



TIMBEREX® SATIN OIL

Plejeolie til oliebehandlede overflader

- Effektiv, nem og hurtig vedligeholdelse
- Overfladetør efter 6-10 timer
- Forslibning er normalt ikke nødvendig
- Et lag er tilstrækkeligt

TIMBEREX® SATIN OIL

BESKRIVELSE

Plejeolie til oliebehandlede overflader Natural eller Hvid

ANBEFALET BRUG

Timberex Satin Oil bruges til periodisk vedligeholdelse af alle oliebehandlede gulve og gulve behandlet med Timberex Natural, Timberex Heavy Duty UV Plus eller Timberex Coloured.

TEKNISK DATA

Tæthed: 0.82
Glansgrad: Satin

TØRRETIDER VED 20°C/50% RELATIV LUFTFUGTIGHED

Genbehandlingstør: 20-45 minutter
Fuldt hærdet: 7 dage

TEORETISK FORBRUG

15 - 20 m² per Liter

PRAKTISK FORBRUG

Kan variere afhængigt af træsort, tilstand og forberedelse.

FORBEHANDLING AF OVERFLADEN

Rengør gulvet grundigt med Timberex Bio-C sæbe eller andet pH7Neutral rensmiddel.

BRUGSANVISNING

- Arbejd med et maksimalt 20 m2. stort område af gangen. Påfør et tyndt lag olie og masér olien ned i træet ved hjælp af en polér maskine med en blå eller rød nylonpude ved 150 omdr./min. Spild og sprøjt skal fjernes øjeblikkeligt.
- Fjern AL overskydende Satin olie med bomuldsklude efter senest 30 min. Efterlad kun et tyndt lag olie. Placér alle brugte klude i en spand med vand øjeblikkeligt efter brug Se afsnittet "Vigtig Information "
- Når overfladen har tørret i 3-6 timer skal tør-poleres med enten en rød eller hvid nylonpude. Efter 2 uger kan overfladen rengøres med vand og Timberex Bio-C pH7-neutral sæbe.

RENGØRING AF UDSTYR/SPILD

Mild opløsningsmiddel, Terpentin og lign.

BEMÆRKNINGER

HÆRDNING

Det anbefales at fjerne AL væske øjeblikkeligt indenfor de første 24 timer, mens olien hærdet og bliver vandbestandig. Samtidig må overfladen kun støvsuges.

VEDLIGEHOLDELSESPRODUKTER

Timberex Bio-C pH7-Neutral sæbe, til regelmæssig rengøring.

SIKKERHEDSDATA

VOC-færdigblanding:

Bemærkninger om sikkerhed:

691g/L

Sikker bortskaffelse af klude, værktøj m.v. som har været i kontakt med Satin Oil. Ligesom alle naturligt tørrende olier kan påføringsgrej, med olie på, selvantænde under tørring. For at undgå dette, skal AL påføringsgrej, klude, savsmuld m.v. straks anbringes i en lukket metalbeholder fyldt med vand. Beholderen skal bortskaffes i henhold til lokale regulativer.

HOLDBARHED

Minimum 5 år fra produktionsdatoen i uåbnede dåser hvis opbevaret i tørt ventilerede områder og ikke i direkte sollys ved temperaturer mellem 5 og 35°C.

Udstedelsesdato: 10/03/2025

Tilgængelige farver og pakningsstørrelser: Der henvises til den respektive produktside på www.rust-oleum.eu for en oversigt over aktuelle tilgængelige farver og pakningsstørrelser.

Ansvarsfraskrivelse: Oplysningerne heri er efter vores bedste overbevisning korrekte, og er afgivet i god tro, men uden garanti. Brugeren vil blive anset for at selvstændigt at have bekræftet egnetheden af vores produkter til hans/hendes egen særlige formål. Rust-Oleum Europa kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for følgeskader eller hændelige skader. Produkterne skal opbevares, håndteres og anvendes under forhold, der er i overensstemmelse med Rust-Oleum Europas anbefalinger beskrevet i den nyeste udgave af databladet. Det er brugernes ansvar at sikre, at de har den opdaterede udgave. De nyeste udgaver af datablade kan downloades gratis fra www.rust-oleum.eu eller tilsendes på anmodning til vores kundeservice. Rust-Oleum Europe forbeholder sig ret til at ændre egenskaberne for sine produkter uden forudgående varsel.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu