

# TIMBEREX

WOOD FINISHING OIL



## TIMBEREX® SATIINIÖLJY

### Hoitoöljy öljytyjä pintoja varten

- Perustuu luonnolliseen kasviöljyyn
- Tunkeutuu syvälle
- Nopea ja helppo käyttää
- Voidaan käyttää tahroihin tai kokonaisten lattiapintojen kunnossapitoon.

# TIMBEREX® SATIINIÖLJY

## DESCRIPTION

Käytetään öljytyttyjen lattioiden ja muiden puisten sisäpintojen kunnossapitoon. EN 71-3 sertifioitu (hyväksytyt leluille).

## RECOMMENDED\_USE

TIMBEREX® Satin Oil -öljyä käytetään luonnollisilla kuivattavilla öljyillä käsiteltyjen lattioiden säännölliseen huoltoon.

## TECHNICAL\_DATA

density: 0.82  
gloss\_level: satin

## DRY TIMES BY 20° C/RH 50%

group\_dry\_30\_recoat: 8-12 tuntia ennen lopullista kiillotusta  
group\_dry\_40\_full\_cure: 7 päivää

## GROUP\_COVERAGE\_10\_THEORETICAL

15 - 20 m<sup>2</sup> litraa kohti

## GROUP\_COVERAGE\_20\_PRACTICAL

Edellä mainittu öljynkulutus on suositus, ja se voi vaihdella huoltotarpeiden, puulajin ja iän mukaan. Erittäin imukykyiset puulajit, esim. Pyökki-, kirsikka- ja kuutiolattiat poikkeavat suositellusta määrästä. Tee AINA koekäsittely pienelle koealueelle varmistaaksesi, että haluttu tulos ja käyttömäärä voidaan saavuttaa.

## MÄÄRÄAIKAISHUOLTO

Parhaiden pitkäaikaisten tulosten saavuttamiseksi ensimmäinen huolto suoritetaan 6-8 kuukauden kuluessa pohjamaalauksesta ja sen jälkeen tarpeen mukaan (yksityinen ympäristö). Julkisessa ympäristössä ensimmäinen huolto suoritetaan 3-4 kuukauden kuluessa ja vakiona 2-3 kertaa kahden ensimmäisen vuoden aikana. Sen jälkeen tarpeen mukaan.

## SURFACE\_PREPARATION

Puhdista lattia Old Fashioned Wood Soapilla (kevyesti likaantuneet pinnat) tai Timberex Bio-C:llä (voimakkaasti likaantuneet pinnat), katso erilliset ohjeet.

## INSTRUCTIONS\_FOR\_USE

1. Levitä huolto-öljy turkivärisellä siveltimellä tai telalla. Varo sekoittamasta pigmentoitua öljyä jatkuvasti, äläkä annostele öljymäärää liikaa. 2. Anna pinnan olla kostea n. 20 minuuttia ja työstä öljy sitten punaisella hankaustyynyllä pidikkeellä (pienemmät pinnat) tai koneella (150 kierrosta) punaisella kiekolla (suuremmat pinnat). Jos pinta on voimakkaasti likaantunut, käytä ruskeaa hankaustyynyä tai ruskeaa kiekkoa. 3. Poista kaikki jäljellä oleva ylimääräinen öljy 10-15 minuutin kuluttua nukkaamattomalla liinalla punaisen hankaustyynyn alla pidikkeellä (pienemmät pinnat) tai koneella ja kiekon päälle asetetulla nukkaamattomalla liinalla. Pyyhi huolellisesti käsin reunojen, kulmien ja listojen ympäri. ÄLÄ KOSKAAN jätä ylimääräistä öljyä lattialle. 4. Anna kuivua 8-12 tuntia. 5. Kiillota punaisella hankaustyynyllä (pienemmät pinnat) tai koneella 300 kierrosta ja punaisella levyllä (suuremmat pinnat). Kiillota AINA kuivalla, nukkaamattomalla liinalla. 6. Noin 4-6 tunnin kuluttua lattia on käyttövalmis.

**HUOM! RÄTIT ON AINA LAITETTAVA VESIÄMPÄRIIN HETI KÄYTÖN JÄLKEEN (ITSESYTTYMISVAARAN VUOKSI). VÄHINTÄÄN 24 TUNNIN KULUTTUA NE VOIDAAN HÄVITTÄÄ.**

## CLEANUP\_PAINT

Mieto liuotin, esim. valkopetrolöljy

## REMARKS

VARUSTEET Pesutakki + pesutakki- tai telateline tai telateline + telakaukalo, hankauslaite/duo 150-300 kierrosta, ruskea ja punainen levy, ruskea/punainen hankauslohko + pidike reunojen/kulmien käsittelyä varten, nukkaamattomia puuvillarättejä, muovi- tai kumihansikkaat, muovikämpäri. Pienempien pintojen manuaaliseen käsittelyyn ei tarvita konetta ja levyjä.

## SAFETY DATA

group\_voc\_20\_readymix: 691g/L  
safety\_remark\_PDS: Tuotteen turvallisuustiedot löytyvät tuotteen etiketistä. Käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavilla ammattikäyttäjille, ja ne toimitetaan pyynnöstä. Timberexiltä ja sen jakelijoilta kysytään toisinaan käyttötarkoituksista, jotka poikkeavat nykyisissä tuoteohjeissa mainituista. Tällaisissa tapauksissa pyritään kaikin tavoin antamaan mahdollisimman rakentavaa apua. Timberex ja sen jakelijat eivät kuitenkaan ole vastuussa tällaisista käyttötarkoituksista, ellei niitä ole vahvistettu kirjallisesti. Täyttää VOC 2010 -vaatimukset.

## SHELF\_LIFE

Vähintään 5 vuotta valmistuspäivästä avaamattomissa pakkauksissa kuivassa, hyvin ilmastoidussa paikassa, 5-35 °C:n lämpötilassa ja suojattuna suoralta auringonvaloilta.

last\_updated: 11/05/2026

footer\_data\_colors\_pack\_sizes: footer\_data\_colors\_pack\_sizes.value

footer\_data\_disclaimer:

Rust-Oleum Netherlands B.V.  
Europalaan 9  
5232 BC 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T: +31 (0) 165 593 636  
F: +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T: +44 (0)1914 113 146  
F: +44 (0)1914 113 147  
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T: +33(0) 130 40 00 44  
F: +33(0) 130 40 99 80  
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T: +32 (0) 13 460 200  
F: +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu