

# TIMBEREX

WOOD FINISHING OIL



## TIMBEREX® SATIN OIL

### Underhållsolja för tidigare oljade ytor

- Baserad på naturlig vegetabilisk olja
- Tränger ner på djupet
- Snabb och enkel att använda
- Kan användas på fläckar eller som underhåll av hela golvytor

# TIMBEREX® SATIN OIL

## BESKRIVNING

Timberex Satin Oil används för underhåll av ytor behandlade med Timberex Natural, Heavy Duty och Coloured.

## REKOMMENDERAD ANVÄNDNING

TIMBEREX® Satin Oil is used for periodic maintenance of floors treated with natural drying oils.

## TEKNISK DATA

Densitet: 0.82  
Glansnivå: ["Satin"]

## TORKTIDER VID 20°C/RELATIV LUFTFUKTIGHET 50%

Övermålningsbar: 20 - 45 minutes  
Fullt härdad: 7 days

## TEORETISK FÖRBRUKNING

15 - 20 m<sup>2</sup> per liter

## PRAKTISK FÖRBRUKNING

Åtgången av olja enligt ovan är rekommendationer och kan variera beroende på behov av underhåll, träslag och ålder. Starkt sugande träslag tex. Bok, Körsbär och kubbgolv avviker från rekommenderad åtgång. Gör ALLTID en provbehandling på en mindre testyta för att säkerställa att önskat resultat samt åtgång kan uppnås.

## YTFÖRBEREDELSE

Ytan måste vara ren och torr. Är du ovan, arbeta inte med större ytor än 20m<sup>2</sup> åt gången. Arbeta ALDRIG i starkt solljus eller kraftig ventilation. Tänk på att hög temperatur förkortar torktiden och låg temperatur/hög luftfuktighet förlänger torktiden väsentligt. En golvtemperatur på 20°C och Rf 30-60% rekommenderas.

## BRUKSANVISNING

1. Applicera underhållsoljan med tvättpäls. Var noga med att röra kontinuerligt i pigmenterad olja och med att inte överdosera mängden olja. 2. Låt ytan stå fuktig i ca. 20 minuter och bearbeta sedan in oljan med röd doodlebug på hållare (mindre ytor) alternativt maskin (150 varv) med röd rondell (större ytor). Vid kraftigt smutsad yta används brun doodlebug alternativt brun rondell. 3. Efter 10-15 minuter tas allt kvarvarande överskott bort med luddfri trasa under röd doodlebug med hållare (mindre ytor) eller med hjälp av maskin och en luddfri trasa placerad på rondellen. Torka för hand noga kring kanter, hörn och lister. Lämna ALDRIG överskottsolja kvar på golvet. 4. Låt torka 8-12 timmar. 5. Polera med röd doodlebug (mindre ytor) alt. med Maskin 300 varv och röd rondell (större ytor). Efterpolera ALLTID med en torr, luddfri trasa. 6. Efter ca 4-6 timmar är golvet färdigt att använda. OBS! TRASOR SKA ALLTID LÄGGAS I EN HINK MED VATTEN DIREKT EFTER ANVÄNDNING (PGA. RISK FÖR SJÄLVANTÄNDNING). EFTER MINST 24 TIMMAR KAN DE SLÄNGAS.

## RENGÖRING AV UTRUSTNING/SPILL

Rengöring  
Använd Gammeldags Träsåpa för lätt smutsade ytor och Timberex Bio-C för hårt smutsade ytor. Se separat instruktion

## ANMÄRKNINGAR

PERIODISKT UNDERHÅLL  
För bästa långsiktiga resultat utfors det första underhållet inom 6-8 månader efter grundbehandling

## SÄKERHETSDATA

VOC färdigmix:  
Anmärkningar om säkerhet:

691g/L  
Säkerhetsinformation för produkten återfinns på produktetikett. Säkerhetsdatablad finns att tillgå för yrkesmässiga användare och tillhandahålls på begäran. Timberex och dess distributörer blir ibland tillfrågade angående användning som skiljer sig från vad som angetts i aktuella produktinstruktioner. Vid sådana tillfällen görs alltid försök att ge så konstruktiv hjälp som möjligt. Timberex och dess distributörer kan dock inte hållas ansvariga för denna typ av användande såvida de inte årskriftligen bekräftade. Uppfyller kraven för VOC 2010.

## HÅLLBARHET

Minimum of 5 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5 and 35°C.

Utgivet den: 19/04/2024

**Tillgängliga färger och förpackningsstorlekar:** Se respektive produktsida på [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) för en översikt över tillgängliga färger och förpackningsstorlekar.

**Förbehåll:** Informationen i detta produktdatablad är korrekt så långt vi känner till och ges i god tro men utan garanti. Vi förutsätter att användaren självständigt har tagit ställning till lämpligheten av våra produkter för hans eller hennes egna syften. Under inga omständigheter är Rust-Oleum Europe ansvarigt för indirekta skador eller följdsador. Produkterna ska förvaras, hanteras och användas under förhållanden som överensstämmer med Rust-Oleum Europes rekommendationer i den senaste utgåvan av produktdatabladet. Det är användarens ansvar att säkerställa att han/hon har den aktuella utgåvan. Senaste utgåvan av produktdatabladet kan erhållas kostnadsfritt från [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) eller vår kundtjänst. Rust-Oleum Europe förbehåller sig rätten att ändra egenskaperna i sina produkter utan föregående avisering.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T: +31 (0) 165 593 636  
F: +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T: +44 (0)1914 113 146  
F: +44 (0)1914 113 147  
info@rust-oleum.eu

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T: +33(0) 130 40 00 44  
F: +33(0) 130 40 99 80  
info@rust-oleum.eu

**N.V. Marlin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T: +32 (0) 13 460 200  
F: +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu