

TIMBEREX

WOOD FINISHING OIL



TIMBEREX® SATIN OIL WHITE

Onderhoudsolie voor met olie behandelde oppervlakken

- Korte droogtijd, gemakkelijk en snel onderhoud
- Oppervlak droog na 6-10 uur
- Opnieuw schuren in de meeste situaties niet nodig
- Voor onderhoud is één laag voldoende

TIMBEREX® SATIN OIL WHITE

OMSCHRIJVING

TIMBEREX® Satin Oil White wordt gebruikt voor het periodieke onderhoud van vloeren die zijn behandeld met natuurlijk drogende houtolie. Gecertificeerd volgens EN 71-3 (Speelgoedveiligheid).

AANBEVOLEN GEBRUIK

TIMBEREX® Satin Oil White wordt gebruikt voor het periodieke onderhoud van vloeren die zijn behandeld met natuurlijk drogende houtolie.

TECHNISCHE GEGEVENS

Dichtheid (g/cm³): 0.88
Glansgraad: Zijdeglans

DROOGTIJDEN BIJ 20° C/RV 50%

Overschilderbaar: 20 - 45 minuten
Volledig uitgehard: 7 dagen

THEORETISCH VERBRUIK

15 - 20 m² per liter

PRAKTISCH VERBRUIK

Kan variëren, afhankelijk van houtsoort, conditie en voorbereiding.

ONDERGROND VOORBEHANDELING

Reinig de vloer met TIMBEREX® Bio-C Cleaner en laat het hout drogen.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Wij raden aan om het resultaat eerst te testen op een klein deel van de vloer. Voor onderhoud met TIMBEREX® Satin Oil White is **1 laag** gewoonlijk voldoende. TIMBEREX® Satin Oil White zeer goed doorroeren voor en tijdens gebruik om het witte pigment goed te verspreiden.

1. Breng TIMBEREX® Satin Oil White aan met een kwast, verfpad of roller. Spatten moeten onmiddellijk worden verwijderd van omringende oppervlakken.
2. Breng indien nodig na 20 - 45 minuten een tweede laag aan. De olie mag niet drogen voordat u een volgende laag aanbrengt. Blijf lagen aanbrengen totdat de olie niet meer door het hout wordt opgenomen.
3. Poets het oppervlak na nog eens 20 - 45 minuten met een polijstschijf met een middelfijne nylon pad, bij ca. 150 tpm. De vloer kan ook met de hand worden gepoetst.
4. Verwijder daarna ALLE niet-geabsorbeerde TIMBEREX® Satin Oil White direct met doeken. Er ontstaat nu een matte finish. Bewaar doeken etc. die met olie doordrenkt zijn in een emmer met water. Zie 'VEILIGHEID' voor meer informatie.
5. Als het oppervlak na 6 - 10 uur droog is, is het belangrijk om de vloer nogmaals grondig te poetsen met een middelfijne nylon pad.

OPMERKINGEN

APPARATUUR: Polijstmachine (150 - 300 tpm), vloerwisser of platte pad, rode (3M) nylon polijstpads, absorberende doeken en wateremmer.

ONDERHOUD EN REINIGEN: Vloeren die voor het eerst zijn bewerkt met olie, dienen na 6 à 12 maanden te worden behandeld met TIMBEREX® Satin Oil onderhoudsproducten. Doe hierna jaarlijks onderhoud of wanneer nodig. Gebruik geen alkalische zeep. Gebruik TIMBEREX® Bio-C Cleaner voor de reguliere reiniging.

UITHARDING: Het oppervlak is gewoonlijk na 24 uur droog genoeg om op te lopen. Reinig de vloer gedurende de eerste 7 dagen alleen droog (bijv. stofzuigen) en verwijder gemorste vloeistoffen onmiddellijk. Het oppervlak wordt geleidelijk beter bestand tegen water. Als er aanvankelijk toch lichte plekken ontstaan door gemorste vloeistoffen, kunnen deze gemakkelijk worden verwijderd met behulp van een zachte nylon pad en TIMBEREX® onderhoudsproducten en reinigingsmiddelen.

VEILIGHEIDSGEGEVENS

VOC readymix: Not applicable.
Opmerkingen mbt veiligheid: Draag bij het schuren en dichten van vloeren beschermende kleding, waaronder een gezichtsmasker tegen stof.
Op alle productetiketten wordt algemene veiligheidsinformatie gegeven. Op www.timberex.com zijn veiligheidsinformatiebladen voor de producten beschikbaar. Verwijder voedingsmiddelen uit de werkruimte tijdens het aanbrengen en het drogen van de olie. Gebruikt gereedschap en doeken etc. die olie hebben opgenomen, moeten in een emmer met water worden bewaard om te voorkomen dat er spontane ontbranding optreedt. Zet de emmer buitenshuis. De inhoud van de emmer moet worden afgevoerd in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving.

HOUDBAARHEID

Minimaal 5 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in droge, goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen tussen 5 en 35°C.

Uitgiftedatum: 24/03/2025

Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten: Raadpleeg de betreffende productpagina op www.rust-oleum.eu voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

Disclaimer: De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website www.rust-oleum.eu of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu