TIMBEREX
WOOD FINISHING OIL

TIMBEREX® THIXO

Transparent non-drip træbejdse

- Kan tones og er UV-stabil
- Indeholder alkydharpikser
- Trænger dybt ind for optimal beskyttelse Ikke filmdannende
- Forstærker træstrukturen
- Tilbydes i Klar som kan tones

TIMBEREX® THIXO

BESKRIVELSE
Let thixotropisk opløsningsmiddelbaseret træbejdse baseret på speciel urethanmodificeret linolie og alkydharpikser. TIMBEREX® Thixo er en let at påføre non-drip bejdse der tilbyder beskyttelse og kosmetiske kvaliteter med en lidt tykkere tekstur end andre træbejdse. Dette giver mulighed for en tykkere belægning af produktet, der skal påføres for bedre langtidsbeskyttelse og gør det mere praktisk at bruge, især til arbejde over hovedet. Klar og farver tilbydes og kan tones - fremhæver træfibre - meget dybt trængende produkt - penetrerende behandling og beskyttelse - fremragende UV- og vejrbestandighed – mikroporøst, så ingen risiko for afskalning – nemmere vedligeholdelse - ikke filmdannende.

ANBEFALET BRUG
Beskyttende og dekorativ imprægnering af indvendigt og udvendigt træværk. Bemærkning: farveløs til toning og standard-farver.

ANBEFALET SYSTEM
Nyt træ: Slib let og rengør til støvfrit. Tropisk træ affedtes med terpentin el. lign. Gammel afskallet maling: Slib ned til bart træ og fjern alt støv før paføring. Vedligeholdelse: Rengør overfladen med terpentin og påfør 2 eller 3 tynde lag TIMBEREX Thixo.

TEKNISK DATA

Tæthed:	0.86 - 0.89
Glansgrad:	semi_mat
Faststofindhold i vægt:	37 - 40%
Tørstofindhold i volumen:	30 - 33%

TØRRETIDER VED 20°C/50% RELATIV LUFTFUGTIGHED

Berøringstør:	3 timer
Håndteringstør:	3 timer
Genbehandlingstør:	ca. 3 timer (overfladetørring), ca. 24 timer (gennemtørring).
Fuldt hærdet:	7 dage

ANBEFALET VÅDFILMTYKKELSE
100 micron(forbrug: Ca. 10m2./L.)

ANBEFALET TØRFILMTYKKELSE
32 micron(forbrug: Ca. 10m2./L.)

TEORETISK FORBRUG
10 m²/l

PRAKTISK FORBRUG
Praktisk dækevne afhænger af mange faktorer såsom porøsitet og tilstand af overfladen og materielle tab under påføring.

FORBEHANDLING AF OVERFLADEN
Ubehandlet træ
Afrund skarpe kanter og hjørner med sandpapir. Hvis træet er blevet gråt, skal du slibe med groft sandpapir ned til træets overflade. Børst slibestøv/løst snavs af med en støvbørste eller en spatel. Bemærk! Brug aldrig Thixo farveløs/brydende base alene på ubehandlet træ, da den uden pigmentering ikke giver tilstrækkelig UV-beskyttelse.
Tidligere olielakeret træ
Børst løs bejdse af med en blød stålbørste, løst snavs/støv med en støvbørste eller en piassava. Vask om nødvendigt overfladen med Timberex Bio-C, se vedligeholdelse.
Høvlede overflader eller savede træstammer
Gør overfladen ru med groft sandpapir, og tør slibestøvet væk.

BRUGSANVISNING
For at sikre homogenitet bør THIXO omrøres grundigt før brug.

ANVENDELSESBETINGELSER
Påfør på et tørt og godt ventileret område.

PÅFØRING OG FORTYNDING: PENSEL
Påfør ufortyndet.

PÅFØRING OG FORTYNDING: RULLE
Påfør ufortyndet.

PÅFØRING OG FORTYNDING: LUFTLØS SPRØJTE
Påfør ufortyndet. Dyse: 09-013/Tryk: 150bar.

PÅFØRING OG FORTYNDING: LUFTATOMISERET SPRØJTE
Påfør ufortyndet.

RENGØRING AF UDSTYR/SPILD
Terpentin eller lign.

BEMÆRKNINGER
Ved inkorrekt brug af TIMBEREX Thixo eller klaebrig overflade, kan THIXO stadig fjernes helt eller delvist med Terpentin inden for de første par dage efter påføring.

SIKKERHEDSDATA

VOC-niveau:	max. 550 g/l
VOC-færdigblanding:	max. 550 g/l
VOC-kategori:	IIA/f
VOC-grænse:	700g/l
Bemærkninger om sikkerhed:	Se sikkerhedsdatablad og sikkerhed- Information trykt på emballagen.

HOLDBARHED
Minimum 5 år fra produktionsdato i uåbnede dåser hvis opbevaret i tørre ventilerede områder og ikke i direkte sollys ved temperaturer mellem 5 og 35°C.

Udstedelsesdato: 01/04/2026

Tilgængelige farver og pakningsstørrelser: Der henvises til den respektive produktside på www.rust-oleum.eu for en oversigt over aktuelle tilgængelige farver og pakningsstørrelser.

Ansvarsfraskrivelse: Oplysningerne heri er efter vores bedste overbevisning korrekte, og er afgivet i god tro, men uden garanti. Brugeren vil blive anset for at selvstændigt at have bekræftet egnetheden af vores produkter til hans/hendes egen særlige formål. Rust-Oleum Europa kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for følgeskader eller hændelige skader. Produkterne skal opbevares, håndteres og anvendes under forhold, der er i overensstemmelse med Rust-Oleum Europes anbefalinger beskrevet i den nyeste udgave af databladet. Det er brugernes ansvar at sikre, at de har den opdaterede udgave. De nyeste udgaver af datablade kan downloades gratis fra www.rust-oleum.eu eller tilsendes på anmodning til vores kundeservice. Rust-Oleum Europe forbeholder sig ret til at ændre egenskaberne for sine produkter uden forudgående varsel.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Europalaan 9
5232 BC 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu