

TIMBEREX

WOOD FINISHING OIL



TIMBEREX® THIXO

Lasure transparente thixotropique pour bois.

- Transparentes et stables à la lumière
- Résines alkydes thixotropes
- Pénètre pour une protection en profondeur
- Ne forme pas de film
- Améliore la structure du bois

TIMBEREX® THIXO

DESCRIPTION

Lasure pour bois légèrement thixotrope à base de solvant et de résines alkydes à base d'huile de lin modifiée à l'uréthane. TIMBEREX® Thixo est une lasure thixotropique facile à appliquer, dotée d'excellentes qualités protectrices et décoratives et d'une texture légèrement plus épaisse que les lasures traditionnelles. Cela permet d'appliquer une couche plus épaisse du produit pour une meilleure protection à long terme et le rend plus pratique à utiliser, en particulier pour les travaux verticaux ou en plafonnages. Transparent et présentant une excellente stabilité des teintes - accentue les veines du bois - produit très pénétrant - traitement et protection profonde - excellente résistance aux rayons UV et aux intempéries - microporeux, donc pas de risque de cloquage ou de décollement - entretien plus facile - non-filmogène.

UTILISATION RECOMMANDÉE

Imprégnation protectrice et décorative des boiseries intérieures et extérieures. Remarque : Timberex Thixo incolore ne convient qu'à un usage en intérieur.

SYSTÈME RECOMMANDÉ

TIMBEREX Thixo s'utilisera directement sur des bois nus ou en rénovation sur lasures existantes. Il s'appliquera en 2 ou 3 couches suivant les cas.

DONNÉES TECHNIQUES

Densité (g/cm ³):	0.86 - 0.89
Niveau de brillance:	Semi-Mat
Extrait sec en poids:	37 - 40%
Extrait sec en volume:	30 - 33%

TEMPS DE SÉCHAGE À 20°C/HR 50%

Au toucher:	3 heures
Manipulable:	3
Recouvrable:	24

EPAISSEUR DE FILM HUMIDE RECOMMANDÉE

100 µm

EPAISSEUR DE FILM SEC RECOMMANDÉE

32 µm

CONSUMMATION THÉORIQUE

10 m²/l

CONSUMMATION PRATIQUE

Le rendement pratique dépend de nombreux facteurs comme la porosité et la rugosité du support, et des pertes liées à l'application du produit.

PRÉPARATION DE SURFACE

Bois neuf: poncer et dépolir soigneusement. Les bois tropicaux seront préalablement dégraissés avec un solvant approprié. Anciennes peintures décapées: poncer jusqu'au support nu, dégraisser et dépolir soigneusement avant application. Maintenance: nettoyer le support au white spirit et appliquer 2 à 3 fines couches de TIMBEREX Thixo.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Pour garantir l'homogénéité, mélanger soigneusement avant utilisation.

CONDITIONS D'APPLICATION

Appliquer dans un endroit sec et bien ventilé. Température > 5°C, < 80% H.R. La température du support doit être d'au moins 3°C au dessus du point de rosée.

APPLICATION & DILUTION: BROSSE

De préférence, appliquer le produit non dilué.

APPLICATION & DILUTION: ROULEAU

De préférence, appliquer le produit non dilué.

APPLICATION & DILUTION: PISTOLET AIRLESS

De préférence, ne pas diluer. Buse 0,009-0,013 / Pression 150 bars.

APPLICATION & DILUTION: PISTOLET PNEUMATIQUE

De préférence, ne pas diluer.

NETTOYAGE DU MATERIEL / ECLABOUSSURES

White spirit ou Thinner 22.

REMARQUES

En cas d'utilisation incorrecte de Timberex Thixo, il est possible de l'éliminer totalement ou partiellement avec le Thinner 22 dans les premiers jours suivant l'application.

DONNÉES DE SÉCURITÉ

Teneur en COV:	max. 550 g/l
COV prêt à l'emploi:	max. 550 g/l
Catégorie COV:	IIA/f
Limite COV:	700g/l
Remarques pour la sécurité:	Consulter la fiche de données de sécurité et les informations de sécurité imprimées sur le bidon.

DURÉE DE VIE

5 ans minimum à partir de la date de production pour les bidons non ouverts, stockés au sec dans des locaux bien ventilés, à l'abri du rayonnement solaire, et à des températures comprises entre 5 et 35°C.

Date d'émission: 19/12/2025

Couleurs et conditionnements disponibles: Reportez-vous à la page produit concernée sur www.rust-oleum.eu pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d'emballage actuellement disponibles.

Notion de responsabilité: Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l'utilisateur se sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l'exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur www.rust-oleum.eu ou sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu