TIMBEREX
WOOD FINISHING OIL

TIMBEREX® THIXO

Transparante thixotrope beits voor hout.

- Transparant en lichtbestendig
- Thixotrope alkydharsen
- Dringt diep door voor een grondige bescherming
- Vormt geen film
- Versterkt de houtstructuur

WWW.TIMBEREX.COM

TIMBEREX® THIXO

OMSCHRIJVING
Licht thixotrope beits met oplosmiddelen en alkydharsen op basis van met urethaan gemodificeerde lijnolie. TIMBEREX® Thixo is een gemakkelijk aan te brengen thixotrope beits met uitstekende beschermende en decoratieve eigenschappen en een iets dikkere textuur dan andere beitsen. Hierdoor kan een dikkere laag van het product worden aangebracht voor een betere bescherming op lange termijn en is het product praktischer in gebruik, met name voor verticale werkzaamheden of bij het beitsen van plafonds. Transparant en met een uitstekende kleurstabiliteit - accentueert de houtnerf - zeer doordringend product - diepgaande behandeling en bescherming - uitstekende weerstand tegen UV-straling en weersinvloeden - microporeus, dus geen risico op blaarvorming of afbladderen - onderhoudsvriendelijker - vormt geen film.

AANBEVOLEN GEBRUIK
Beschermende en decoratieve impregnering voor houtwerk binnen en buiten. Opmerking: Timberex Thixo kleurloos is alleen geschikt voor binnentoepassingen.

AANBEVOLEN SYSTEEM
TIMBEREX Thixo kan rechtstreeks op onbehandeld hout worden aangebracht of bij renovatie op bestaande beitslagen. Het wordt in 2 of 3 lagen aangebracht, naargelang het te behandelen oppervlak.

TECHNISCHE GEGEVENS

Dichtheid (g/cm³):	0.86 - 0.89
Glansgraad:	Semi-Mat
Vaste stof gehalte in gewicht:	37 - 40%
Vaste stof gehalte in volume:	30 - 33%

DROOGTIJDEN BIJ 20º C/RV 50%

Kleefvrij:	3 hours
Hanteerbaar:	3
Overschilderbaar:	24

AANBEVOLEN NATTE LAAGDIKTE
100 µm

AANBEVOLEN DROGE LAAGDIKTE
32 µm

THEORETISCH VERBRUIK
10 m²/l

PRAKTISCH VERBRUIK
Het praktische rendement hangt af van verschillende factoren, zoals de porositeit en ruwheid van de ondergrond en het productverlies tijdens het aanbrengen.

ONDERGROND VOORBEHANDELING
Nieuw hout: zorgvuldig schuren en ontstoffen. Tropisch hout moet vooraf worden ontvet met een geschikt oplosmiddel. Oude verflagen verwijderen: schuren tot de ondergrond kaal is, zorgvuldig ontvetten en ontstoffen voor het aanbrengen. Onderhoud: de ondergrond reinigen met terpentine en 2 tot 3 dunne lagen TIMBEREX Thixo aanbrengen.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK
Om een homogene samenstelling te garanderen, zorgvuldig mengen voor gebruik.

APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN
Aanbrengen op een droge en goed geventileerde plaats.
Temperatuur > 5 °C, < 80% RV. De temperatuur van de ondergrond moet minstens 3 °C boven het dauwpunt liggen.

VERDUNNING & APPLICATIE: KWAST
Bij voorkeur onverdund aanbrengen.

VERDUNNING & APPLICATIE: ROLLER
Bij voorkeur onverdund aanbrengen.

VERDUNNING & APPLICATIE: AIRLESS SPUIT
Bij voorkeur niet verdunnen. Sproeikop 0,009-0,013 / Druk 150 bar.

VERDUNNING & APPLICATIE: LUCHTSPUIT
Bij voorkeur onverdund aanbrengen.

REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN
Terpentine of Thinner 22.

OPMERKINGEN
Bij onjuist gebruik van Timberex Thixo kan het product in de eerste dagen na het aanbrengen geheel of gedeeltelijk worden verwijderd met Thinner 22.

VEILIGHEIDSGEGEVENS

VOC gehalte:	max. 550 g/l
VOC readymix:	max. 550 g/l
VOC categorie:	IIA/f
VOC limiet:	700g/l
Opmerkingen mbt veiligheid:	Raadpleeg het veiligheidsblad en de veiligheidsinformatie op de verpakking.

HOUDBAARHEID
Minimaal 5 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in droge, goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen tussen 5 en 35°C.

Uitgiftedatum: 22/06/2026

Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten: Raadpleeg de betreffende productpagina op www.rust-oleum.eu voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

Disclaimer: De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website www.rust-oleum.eu of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Europalaan 9
5232 BC 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu