TIMBEREX
WOOD FINISHING OIL

TIMBEREX® THIXO

Dryppfri, matt oljelasur, for utendørs og innendørs bruk

- Trenger dypt inn og gir langvarig beskyttelse
- Vannavvisende, vær- og UV-bestandig
- Fremhever treets naturlige struktur
- Lett å påføre tynt på treverket
- Svak filmdannelse

WWW.TIMBEREX.COM

TIMBEREX® THIXO

BESKRIVELSE
Dryppfri, matt oljelasur for utvendig og innvendig treverk. Basert på spesielle uretanmodifiserte alkydharpikser av linolje. Transparent, farge- og værbestandig. Mikroporøs, flasser ikke, får ikke blemmer, lett å vedlikeholde. Lett å påføre, selv når du arbeider over skulderhøyde. Kan males i temperaturer ned til 4˚C og luftfuktighet opp til 80 %.

ANBEFALT BRUK
Overflatebehandling for treoverflater innendørs og utendørs, f.eks. trepanel på vegger/tak, dør-/vindusforinger, dører, gulvlister, møbler, tømmer, gjerder, skjermvegger m.m. Fargeløs TIMBEREX THIXO er kun egnet for innendørs bruk.

ANBEFALT SYSTEM

Nytt treverk: rugg opp overflaten og fjern støv. Edelt treverk: Avfett med white spirit eller lignende. Gammel slitt maling: Rug opp til bare det ikke-impregnerte treverket er synlig, og fjern alt støv før påføring. Vedlikehold: Rengjør underlaget med white spirit og påfør 2 eller 3 tynne strøk med TIMBEREX THIXO.

TEKNISKE DATA

Densitet:	0.86 - 0.89
Glansgrad:	semi_mat
Tørrstoffinnhold i vekt:	37 - 40%
Tørrstoffinnhold i volum:	30 - 33%

TØRKETID VED 20°C/50% RELATIV LUFTFUKTIGHET

Støvtørr:	3 timer
Håndterbar:	3 timer
Tørketid:	ca. 3 timer (overflatetørk), ca. 24 timer (gjennomtørk).
Fullt herdet:	7 dager

ANBEFALT VÅTFILMTYKKELSE
100 mikron (kons.: 10 m²/l)

ANBEFALT TØRRFILMTYKKELSE
32 mikron (kons.: 10 m²/l)

FORBRUK
4-7 m²/liter på uhøvlet tre, 6-10 m²/liter på høvlet tre.

FORBRUK INFORMASJON
Påføringsmengden er en anbefaling og kan variere avhengig av treets tilstand, alder og det valgte påføringsverktøyet. Gjør ALLTID en prøvebehandling på et mindre, om mulig separat, testområde for å sikre at ønsket resultat og påføringshastighet kan oppnås.

FORBEREDELSER
Ubehandlet treverk
Avrund skarpe kanter og hjørner med sandpapir. Hvis treverket har blitt grått, sliper du med grovt sandpapir helt ned til treoverflaten. Børst bort slipestøv/løst smuss med en børste eller en spatel. NB! Bruk aldri Thixo fargeløs/brytende base alene på ubehandlet treverk, da den uten pigmentering ikke gir tilstrekkelig UV-beskyttelse.
Tidligere oljelakkert treverk
Børst av løs beis med en myk stålbørste, løst smuss/støv med en støvbørste eller piassava. Ved behov vaskes overflaten med Timberex Bio-C, se vedlikehold.
Høvlede overflater eller sagede stokker
Ru overflaten med grovt sandpapir og tørk av slipestøvet.

PÅFØRING
Utendørs
1. Rør boksen grundig og påfør et første tynt strøk Thixo i trefibrenes retning med det valgte verktøyet. 2. La tørke i ca. 24 timer under normale klimaforhold ved 20 °C. Ved lav temperatur og/eller høy luftfuktighet forlenges tørketiden. 3. Påfør et nytt strøk på samme måte. 4. La tørke i ca. 24 timer under normale klimatiske forhold ved 20 °C. Produktet bør også påføres to ganger på eksponert endeved. Arbeid ALDRI i sterkt sollys eller ved sterk ventilasjon, hvis det er fare for regn eller dugg under påføringen. Fuktighetsforhold i treverket maks. 16 %.
Innendørs
1. Rør boksen grundig og påfør et første tynt strøk Thixo i trefibrenes retning med det valgte verktøyet. 2. La tørke i ca. 24 timer ved 20 °C og Rf 50 %. 3. La tørke i ca. 24 timer ved 20 °C og Rf 50 %. 4. La tørke i ca. 24 timer ved 20 °C og Rf 50 %. Arbeid ALDRI i sterkt sollys eller sterk ventilasjon.
Vedlikehold
1. Rengjør overflaten med Timberex Bio-C blandet 100 ml/5 liter vann (lett tilsmusset overflate) 250 ml/5 liter vann (sterkt tilsmusset overflate). 2. La tørke helt før du starter behandlingen. 3. Rør boksen grundig og påfør et tynt lag Thixo i trefibrenes retning med det valgte verktøyet. 4. La tørke i ca. 24 timer ved 20 °C (og Rf 50 % innendørs). 5. Ved behov, avhengig av vær og vind, kan det være nødvendig med et ekstra strøk. Påfør da på samme måte. 6. La tørke i ca. 24 timer ved 20 °C (og Rf 50 % innendørs).
NB! FILLER SKAL ALLTID LEGGES I EN BØTTE MED VANN UMIDDELBART ETTER BRUK (PÅ GRUNN AV FARE FOR SELVANTENNELSE). ETTER MINST 24 TIMER KAN DE KASTES.

PÅFØRINGSBETINGELSER

Påføres i et tørt og godt ventilert område.

PÅFØRING & FORTYNNING: PENSEL

Påfør ufortynnet etter behov.

PÅFØRING & FORTYNNING: RULLE

Påfør ufortynnet etter behov.

PÅFØRING & FORTYNNING: LUFTFRI SPRØYTE

Påføres ufortynnet etter behov. Dyse: 09-013/Trykk: 150 bar

Utstedt dato: 22/06/2026

Tilgjengelige farger & størrelse på forpakninger: Vennligst referer til den respektive produktsiden på www.rust-oleum.eu for en oversikt over tilgjengelige farger og størrelse på forpakninger.

Forbehold: Så langt vi kjenner til er informasjonen i dette dokumentet korrekt og nøyaktig. Den er gitt i god tro, men uten garanti. Brukeren må selv avgjøre om våre produkter er egnet for hans/hennes bestemte formål. Ikke under noen omstendigheter skal Rust-Oleum Europe bli gjort ansvarlig for indirekte eller tilfeldige skader. Produktene må lagres, håndteres og påføres under forhold som tilfredsstiller Rust-Oleum Europes anbefalinger som er detaljert beskrevet i den siste oppdaterte kopien av produktdatabladet. Brukerne er selv ansvarlige for at de har den siste oppdaterte kopien. De siste oppdaterte kopier av produktdatablad er tilgjengelig, og kan lastes ned gratis fra www.rust-oleum.eu, eller de kan fås ved forespørsel til vår kundeserviceavdeling. Rust-Oleum Europe forbeholder seg retten til å endre egenskapene til produktene sine uten forhåndsvarsel.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Europalaan 9
5232 BC 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu

TIMBEREX® THIXO

PÅFØRING & FORTYNNING: FORSTØVNINGSSPRØYTE

Påfør ufortynnet etter behov.

RENGJØRING AV REDSKAP/SØL

Mild solvent penselvask (rulle/børste), White Spirit (sprøytepistol).

INFORMASJON

VERKTØY: Myk stålbørste, støvbørste eller piassava (forbehandling). Rulle eller børste med naturbust (grunnbehandling/vedlikehold). Airless sprøytepistol (kun for profesjonelle brukere), lufttrykk 150 bar, sprøytedyse 09-13.
VEDLIKEHOLD: Ved vedlikehold brukes svak lasur, dvs. Thixo fargeløs/brytende base blandet 50/50 med fargen som ble brukt til grunnbehandlingen. Dette for å opprettholde den opprinnelige fargen.

SIKKERHETSDATA

VOC nivå:	max. 550 g/l
VOC ferdigblandet:	max. 550 g/l
VOC kategori:	IIA/f
VOC grense:	700g/l
Merknader angående sikkerhet:	Sikkerhetsinformasjon for produktet finnes på produktetiketten. Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig for profesjonelle brukere og leveres på forespørsel. Timberex og deres distributører får av og til spørsmål om bruksområder som avviker fra det som er angitt i den gjeldende produktveiledningen. I slike tilfeller vil vi gjøre vårt ytterste for å gi så konstruktiv hjelp som mulig. Timberex og dets distributører kan imidlertid ikke holdes ansvarlig for slike bruksområder med mindre de er bekreftet skriftlig.

HOLDBARHET

Minst 5 år fra produksjonsdato i uåpnet emballasje, lagret på et tørt, godt ventilert sted ved en temperatur på 5-35 °C og beskyttet mot direkte sollys.

Utstedt dato: 22/06/2026

Tilgjengelige farger & størrelse på forpakninger: Vennligst referer til den respektive produktsiden på www.rust-oleum.eu for en oversikt over tilgjengelige farger og størrelse på forpakninger.

Forbehold: Så langt vi kjenner til er informasjonen i dette dokumentet korrekt og nøyaktig. Den er gitt i god tro, men uten garanti. Brukeren må selv avgjøre om våre produkter er egnet for hans/hennes bestemte formål. Ikke under noen omstendigheter skal Rust-Oleum Europe bli gjort ansvarlig for indirekte eller tilfeldige skader. Produktene må lagres, håndteres og påføres under forhold som tilfredsstiller Rust-Oleum Europes anbefalinger som er detaljert beskrevet i den siste oppdaterte kopien av produktdatabladet. Brukerne er selv ansvarlige for at de har den siste oppdaterte kopien. De siste oppdaterte kopier av produktdatablad er tilgjengelig, og kan lastes ned gratis fra www.rust-oleum.eu, eller de kan fås ved forespørsel til vår kundeserviceavdeling. Rust-Oleum Europe forbeholder seg retten til å endre egenskapene til produktene sine uten forhåndsvarsel.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Europalaan 9
5232 BC 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu