TIMBEREX
WOOD FINISHING OIL

TIMBEREX® THIXO

Przezroczysta tiksotropowa bejca do drewna

- Przezroczyste i odporne na światło
- Tiksotropowe żywice alkidowe
- Penetruje, zapewniając głęboką ochronę
- Nie tworzy filmu
- Wzmacnia strukturę drewna

TIMBEREX® THIXO

OPIS
Lekko tiksotropowa rozpuszczalnikowa bejca do drewna na bazie specjalnych żywic alkidowych modyfikowanych uretanem z oleju lnianego. TIMBEREX® Thixo to łatwa w aplikacji tiksotropowa bejca o doskonałych właściwościach ochronnych i kosmetycznych, o nieco grubszej konsystencji niż inne bejce do drewna. Pozwala to na nałożenie grubszej warstwy produktu w celu zapewnienia lepszej długotrwałej ochrony i sprawia, że jest on wygodniejszy w użyciu, szczególnie w przypadku prac nad głową. Przezroczysty i trwały kolor - podkreśla słoje drewna - produkt bardzo dobrze penetrujący - obróbka penetrująca i ochrona - doskonała odporność na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne - mikroporowaty, dzięki czemu nie ma ryzyka powstawania pęcherzy lub łuszczenia się - łatwiejsza konserwacja - nie tworzy powłoki.

ZALECANE UŻYCIE
Impregnacja ochronna i dekoracyjna stolarki wewnętrznej i zewnętrznej. Uwaga: bezbarwny TIMBEREX Thixo nadaje się wyłącznie do użytku wewnętrznego.

ZALECANY SYSTEM
Nowe drewno: przetrzeć i oczyścić z kurzu. Drewno tropikalne odtłuścić benzyną lakową lub podobnym środkiem.
Stara farba: zetrzeć do gołego, nieimpregnowanego drewna i usunąć cały pył przed aplikacją.
Konserwacja: oczyścić podłoże benzyną lakową i nałożyć 2 lub 3 cienkie warstwy TIMBEREX Thixo.

DANE TECHNICZNE

Gęstość:	0.86 - 0.89
Stopień połysku:	Półmat
Zawartość substancji stałych wagowo:	37 - 40%
Zawartość substancji stałych objętościowo:	30 - 33%

CZAS SCHNIĘCIA PRZY 20°C/RH 50%

Na dotyk:	3 godziny
Do użytku:	3 godziny
Do przemalowania:	24 godziny

ZALECANA GRUBOŚĆ WARSTWY NA MOKRO
100 mikronów (zużycie: 10 m²/l)

ZALECANA GRUBOŚĆ WARSTWY NA SUCHO
32 mikrony (zużycie: 10 m²/l)

ZUŻYCIE TEORETYCZNE
10 m²/l

ZUŻYCIE PRAKTYCZNE
Praktyczne pokrycie zależy od wielu czynników, takich jak porowatość i chropowatość podłoża oraz straty materiału podczas aplikacji.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA
Aby zapewnić jednorodność, materiały powłokowe należy dokładnie wymieszać przed użyciem.

WARUNKI APLIKACJI
Stosować w suchym i dobrze wentylowanym miejscu.

APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: PĘDZEL
Najlepiej stosować w postaci nierozcieńczonej.

APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: WAŁEK
Najlepiej stosować w postaci nierozcieńczonej.

APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: NATRYSK BEZPOWIETRZNY
Najlepiej stosować w postaci nierozcieńczonej. Dysza: 09 - 013 / Ciśnienie: 150 barów

APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: NATRYSK POWIETRZNY
Najlepiej stosować w postaci nierozcieńczonej.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI / ZABRUDZEŃ
Benzyna lakowa lub podobna substancja

UWAGI
Nieprawidłowe użycie TIMBEREX Thixo oznacza, że może on zostać całkowicie lub częściowo usunięty za pomocą White Spirit w ciągu pierwszych kilku dni po aplikacji.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Zawartość LZO:	max. 550 g/l
Zawartość LZO w gotowej mieszaninie:	max. 550 g/l
Kategoria LZO:	IIA/f
Limity LZO:	700g/l
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa:	Należy zapoznać się z kartą charakterystyki i informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa. Informacje wydrukowane na puszce.

OKRES TRWAŁOŚCI PRODUKTU
Co najmniej 5 lat od daty produkcji w nieotwartych puszkach, jeśli są przechowywane w suchych, dobrze wentylowanych pomieszczeniach, nie w bezpośrednim świetle słonecznym, w temperaturze od 5 do 35°C.

Data wydania: 22/06/2026

Dostępne kolory i opakowania: Wiecej informacji na temat dostępnych kolorów i opakowań na stronie internetowej www.rust-oleum.eu.

Zrzeczenie się: Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze, bez udzielania gwarancji. Ponieważ warunki aplikacji są poza naszą kontrolą, Rust-Oleum nie może ponosić jakiejkolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wyniknąć z niewłaściwego zastosowania tego produktu. Produkt musi być przechowywany, transportowany i aplikowany zgodnie z zaleceniami Rust-Oleum. Użytkownik powinien zadbać o posiadanie najbardziej aktualnej karty produktu. Wszystkie karty dostępne są na stronie internetowej producenta lub dystrybutora. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Europalaan 9
5232 BC 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu