

TIMBEREX

WOOD FINISHING OIL



TIMBEREX® WAX OIL CLEAR

Lösningsmedelsfri, snabbtorkande olja

- Passar alla träslag
- Används i både offentlig- och hemmiljö
- Snabbtorkande - färdig behandling på 1 dag
- Penetrerar djupt in i träet, skyddar och ger vacker sidenmatt yta
- Dryg, enkel applicering

TIMBEREX® WAX OIL CLEAR

BESKRIVNING

Timberex Wax-Oil har upp till tre gånger högre täckningsgrad än vanlig olja, passar alla typer av träslag och är därför idealisk för både offentliga och privata miljöer.

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING

Suitable for all common wood types intended for both commercial and domestic situations.

TORKTIDER VID 20°C/RELATIV LUFTFUKTIGHET 50%

Övermålningsbar: 20 - 45 minutes
Fullt härdad: 7 days

TEORETISK FÖRBRUKNING

15 - 20 m² per litre (Priming)
> 50 m² per litre (Maintenance)

PRAKTISK FÖRBRUKNING

Åtgången av olja enligt ovan är rekommendationer och kan variera beroende på träslag och ålder. Starkt sugande träslag tex. Bok, Körsbär och kubbgolv avviker från rekommenderad åtgång. Gör ALLTID en provbehandling på en mindre testyta för att säkerställa att önskat resultat samt åtgång kan uppnås.

YTFÖRBEREDELSE

Golvet ska ALLTID vara nyslipat (avsluta på 100 korn för barrträ och 120 korn för lövträ) och fritt från damm. Använd inte slipnät. Ytan måste vara ren och torr. Är du ovan, arbeta inte med större ytor än 20 m² åt gången. Arbeta ALDRIG i starkt solljus eller kraftig ventilation. Tänk på att hög temperatur förkortar torktiden och låg temperatur/hög luftfuktighet förlänger torktiden väsentligt. En golvtemperatur på 20°C och Rf 30-60% rekommenderas.

BRUKSANVISNING

1. Applicera ett första tunt lager olja med en gummiraka. Var noga med att röra kontinuerligt i oljan. 2. Applicera nästa lager efter ca 45-60 minuter (starkt sugande trä 30-45 min). Golvet får EJ torka helt mellan appliceringarna. 3. Vid behov upprepa punkt 2 ca 1-2ggr (stark sugande trä kan kräva fler appliceringar) till dess att träet inte suger mer sk. full mättad. 4. Efter sista appliceringen låt ytan stå fuktig i 30 minuter och bearbeta sedan in oljan på låg hastighet (150 varv) med maskin och brun rondell. Motsvarande görs med brun doodlebug i kanter/hörn och på mindre ytor. 5. Direkt efter bearbetningen tas allt kvarvarande överskott bort med hjälp av maskin och luddfri trasa placerad under rondellen/doodlebugen. Torka för hand noga kring kanter, hörn och lister. Lämna ALDRIG överskottsolja kvar på golvet. 6. Låt torka minst 1½ timme 7. Polera i hög hasighet (300 varv) med maskin och röd rondell/doodlebug. Avsluta ALLTID genom efterpolering med torr, luddfri trasa på rondellen. Motsvarande görs med röd doodlebug på mindre ytor. 8. Om ytan upplevs som torr, utför ett underhåll med Timberex Wax-Oil, se UNDERHÅLL. 9. Låt golvet vila minst 12-24 timmar innan det försiktigt tas i bruk (ytan får ej täckas under denna tid). 10. Lägg inte ut mattor, använd ej vatten på golvet de första 14 dagarna. OBS! TRASOR SKA ALLTID LÄGGAS I EN HINK MED VATTEN DIREKT EFTER ANVÄNDNING (PGA. RISK FÖR SJÄLVANTÄNDNING). EFTER MINST 24 TIMMAR KAN DE SLÄNGAS.

APPLICERINGSFÖRHÅLLANDEN

The product should be stored at 20°C - 30°C for 8 hours prior to use.

RENGÖRING AV UTRUSTNING/SPILL

Utförs med Timberex Bio-C eller Gammeldags Träsåpa. Se separat instruktion.

ANMÄRKNINGAR

UNDERHÅLL För bästa långsiktiga resultat utförs det första underhållet inom 6-8 månader efter grundbehandling och sedan vid behov (privat miljö). I offentlig miljö utförs det första underhållet inom de 3-4 första månaderna och som standard 2-3 ggr under de två första åren. Sedan efter behov.

Förberedelser

Dammsug och rengör ytan noga före behandling då lösningsmedelsfri olja i sig inte rengör utan endast behandlar ytan. För lätt smutsad yta använd Gammeldags Träsåpa/Bio-C och för kraftigt smutsad yta Bio-C. Se separat instruktion.

Applicering - Wax-Oil

1. Var noga med att röra om i oljan. Applicera i små mängder genom attdroppa ut oljan på golvet. Bearbeta sedan in oljan med röd doodlebug på hållare (mindre ytor) alternativt maskin 150 varv med röd rondell (större ytor) till en jämn yta uppnås. 2. Direkt efter bearbetningen tas allt kvarvarande överskott bort med luddfri trasa under doodlebug med hållare (mindre ytor) eller med hjälp av maskin och en luddfri trasa placerad på rondellen. Torka för hand noga kring kanter, hörn och lister. Lämna ALDRIG våt olja kvar på golvet. 3. Låt torka 1-2 timmar. 4. Polera med röd doodlebug på hållare (mindre ytor) alternativt i höghasighet med maskin 300 varv och röd rondell (större ytor). Efterpolera ALLTID med en torr, luddfri trasa. 5. När det är torrt efter ca 6-8 timmar är golvet färdigt att användas. OBS! TRASOR SKA ALLTID LÄGGAS I EN HINK MED VATTENDIREKT EFTER ANVÄNDNING (PGA. RISK FÖR SJÄLVANTÄNDNING). EFTER MINST 24 TIMMAR KAN DE SLÄNGAS.

SÄKERHETSDATA

VOC färdigmix: 8g/L

Anmärkingar om säkerhet:

Säkerhetsinformation för produkten återfinns på produktetikett. Säkerhetsdatablad finns att tillgå för yrkesmässiga användare och tillhandahålls på begäran. Timberex och dess distributörer blir ibland tillfrågade angående användning som skiljer sig från vad som angetts i aktuella produktinstruktioner. Vid sådana tillfällen görs alltid försök att ge så konstruktiv hjälp som möjligt. Timberex och dess distributörer kan dock inte hållas ansvariga för denna typ av användande såvida de inte årskriftligen bekräftade. Uppfyllerkraven för VOC 2010.

HÅLLBARHET

Minimum of 5 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5 and 35°C.

Utgivet den: 19/04/2024

Tillgängliga färger och förpackningsstorlekar: Se respektive produktsida på www.rust-oleum.eu för en översikt över tillgängliga färger och förpackningsstorlekar.

Förbehåll: Informationen i detta produktdatablad är korrekt så långt vi känner till och ges i god tro men utan garanti. Vi förutsätter att användaren självständigt har tagit ställning till lämpligheten av våra produkter för hans eller hennes egna syften. Under inga omständigheter är Rust-Oleum Europe ansvarigt för indirekta skador eller följdsador. Produkterna ska förvaras, hanteras och användas under förhållanden som överensstämmer med Rust-Oleum Europes rekommendationer i den senaste utgåvan av produktdatabladet. Det är användarens ansvar att säkerställa att han/hon har den aktuella utgåvan. Senaste utgåvan av produktdatabladet kan erhållas kostnadsfritt från www.rust-oleum.eu eller vår kundtjänst. Rust-Oleum Europe förbehåller sig rätten att ändra egenskaperna i sina produkter utan föregående avisering.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu