

TIMBEREX

WOOD FINISHING OIL



TIMBEREX TIMBERGUARD™

Naturlig skyddande olja

- Passar alla träslag
- Innehåller UV-skydd mot uttorkning och sprickbildning
- Djuppenetrerande, härdande naturlig olja
- Enkel applicering med roller, pensel eller trasa

TIMBEREX TIMBERGUARD™

BESKRIVNING

Grundbehandling för möbler, dörrar, trall, fönster, båtdäck och inredning m.m. av trä utomhus. Även för sugande stenmaterial utom- och inomhus. Innehåller UV-filter som saktar ner grånadsprocessen och håller träet fräscht längre. EN 71-3 certifierad (godkänd för leksaker)

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING

Grundbehandling och underhåll av möbler, dörrar, trall, fönster m.m. av trä utomhus

TORKTIDER VID 20°C/RELATIV LUFTFUKTIGHET 50%

Övermålningsbar: 45 minutes
Fullt härdad: 7 dagar

TEORETISK FÖRBRUKNING

6-10 m² / liter.

PRAKTISK FÖRBRUKNING

Åtgången är rekommendationer och kan variera beroende på träslag och ålder. Starkt sugande träslag eller ändträ ökar åtgången. Gör ALLTID en provbehandling på en mindre testyta för att säkerställa att önskat resultat samt åtgång kan uppnås.

YTFÖRBEREDELSE

Nytt tryckimpregnerat trä, Ek, termobehandlat trä och tropiska träslag måste vädras ur minst 12 veckor innan oljebehandling. Barrträ som t.ex. Sibirisk Lärk och Douglasfur vädras ur minst 6 veckor. Om eventuell grånad uppstått under vädringstiden, ska den avlägsnas innan oljebehandling påbörjas.
Utomhus/Inomhus: Slå/skruva ner ev. spikar/skrubar etc. Ytan måste vara ren, torr och fri från ev. andra ytbehandlingar än olja, som kan stoppa oljan från att tränga ner i träet. Kan ej användas på glaserad sten och klinker. Stenmaterial/fogar som behandlas bör vara naturfärgade då produkten innehåller linolja som är bärnstensgul och kan färga ljusare kulörer. Är du ovan, arbeta inte med större ytor än 20m² åt gången. Arbeta ALDRIG i starkt solljus el. kraftig ventilation. Tänk på att hög temperatur förkortar torktiden och låg temperatur/hög luftfuktighet förlänger torktiden väsentligt. För användning inomhus rekommenderas en golvtemperatur på 20°C och Rf 30-60%, utomhus så torra och gynnsamma förhållanden som möjligt.
Inomhus: Trägolva ska ALLTID vara nyslipat (avsluta på 100 korn för barrträ och 120 korn för lövträ) och fritt från damm. Använd inte slipnät, använd alltid skyddsmask vid slipning. Observera att lutbehandling kan påverka oljans torktid.

BRUKSANVISNING

Utomhus 1. Applicera ett första tunt lager olja med roller/pensel. Vid pigmenterad olja (ej på sten) var noga med att röra kontinuerligt i oljan. 2. Applicera nästa lager efter ca 45-60 minuter (starkt sugande trä/sten 30-45 min). Ytan får EJ torka helt mellan appliceringarna. 3. Upprepa punkt 2. ca 1-2 ggr (starkt sugande trä/sten kan kräva fler appliceringar) till dess att ytan inte suger in mer olja sk. full mättnad. 4. Efter sista appliceringen låt ytan stå fuktig i 30 minuter och bearbeta sedan in oljan med brunt/rött skurblock + hållare (rött skurblock vid pigmenterad olja). 5. Direkt efter bearbetningen tas allt kvarvarande överskott bort med hjälp av trasa under skurblocket. Lämna ALDRIG överskottsolja kvar på ytan. 6. Låt torka 12-18 timmar, över natt. 7. För bästa resultat, utför nästa dag efterpolering med rött skurblock + hållare. Efter detta även med torr, luddfri trasa på skurblocket. 8. Låt ytan vila minst 48 timmar. Vid maskinell behandling - se istället punkt 4.-10. under Inomhus trä/sten 1. Applicera ett första tunt lager olja med tvättpås. Vid pigmenterad olja (ej på sten) var noga med att röra kontinuerligt i oljan. 2. Applicera nästa lager efter ca 45-60 minuter (starkt sugande trä/sten 30-45 min). Ytan får EJ torka helt mellan appliceringarna. 3. Upprepa punkt 2. ca 1-2ggr (starkt sugande trä/sten kan kräva fler appliceringar) till dess att ytan inte suger mer sk. full mättnad. 4. Efter sista appliceringen låt ytan stå fuktig i 30 minuter och bearbeta sedan in oljan med maskin (150 varv) med brun rondell (vid pigmenterad olja röd rondell) alt. med brunt/rött skurblock på mindre ytor. 5. Direkt efter bearbetningen tas allt kvarvarande överskott bort med hjälp av maskin och luddfri trasa

placerad under rondellen alt. för hand med skurblock/trasa. Lämna ALDRIG överskottsolja kvar på ytan. 6. Låt torka 12-18 timmar, över natt. 7. Polera med maskin 300 varv och röd rondell (större ytor) eller rött skurblock + hållare (mindre ytor). Efterpolera ALLTID med en torr, luddfri trasa. 8. Om ytan upplevs som torr, utför ett lätt underhåll (seseparatinstruktion). 9. Låt ytan vila minst 48 timmar (ytan får ej täckas under denna tid). 10. Använd inte vatten på ytan de första 14 dagarna. **OBSTÄNSKA ALLTID LÄGGAS I EN HINK MED VATTEN DIREKT EFTER ANVÄNDNING (PGA. RISK FÖR SJÄLVANTÄNDNING). EFTER MINST 24 TIMMAR KAN DE SLÄNGAS.**

RENGÖRING AV UTRUSTNING/SPILL

Mitt lösningsmedel ex. lacknafta

ANMÄRKNINGAR

REDSKAP: Roller eller pensel (utomhus), tvättpås och tvättpålshållare (inomhus), Rött skurblock och skurblockshållare (mindre ytor utomhus/inomhus), skurmaskin/duo 150-300varv och brun/röd rondell, röd vid pigmenterad olja (större ytor utomhus/inomhus), luddfria bomullstrasar, plast- eller gummihandskar, plasthink. För manuell behandling på mindre ytor utgår maskin och rondeller.

RENGÖRING: Använd Gammeldags Träsåpa för lätt smutsade ytor och Timberex Bio-C för hårt smutsade ytor.

UNDERHÅLL: Använd Timberguard enligt beskrivning ovan (oljan appliceras endast 1-2 ggr). Vi rekommenderar underhåll 1gång/år eller vid behov för optimalt skydd.

SÄKERHETSDATA

VOC färdigmix: > 275 g/l

Anmärkningar om säkerhet:

Vid slipning och försegling av golv ska skyddskläder bäras, inklusive ansiktsmask för dammfiltrering. Allmän säkerhetsinformation finns på produktetiketten, säkerhetsdatablad på www.timberex.com. Livsmedel måste avlägsnas från området under applicering och härdning. Produktrester och tomma förpackningar lämnas till godkänd avfallsanläggning.

HÅLLBARHET

Minst 5 år från tillverkningsdatum i oöppnad förpackning som förvaras torrt i välventilerat utrymme, vid temperatur 5-35°C och ej i direkt solljus.

Utgivet den: 18/04/2024

Tillgängliga färger och förpackningsstorlekar: Se respektive produktsida på www.rust-oleum.eu för en översikt över tillgängliga färger och förpackningsstorlekar.

Förbehåll: Informationen i detta produktdatablad är korrekt så långt vi känner till och ges i god tro men utan garanti. Vi förutsätter att användaren självständigt har tagit ställning till lämpligheten av våra produkter för hans eller hennes egna syften. Under inga omständigheter är Rust-Oleum Europe ansvarigt för indirekta skador eller följdsador. Produkterna ska förvaras, hanteras och användas under förhållanden som överensstämmer med Rust-Oleum Europes rekommendationer i den senaste utgåvan av produktdatabladet. Det är användarens ansvar att säkerställa att han/hon har den aktuella utgåvan. Senaste utgåvan av produktdatabladet kan erhållas kostnadsfritt från www.rust-oleum.eu eller vår kundtjänst. Rust-Oleum Europe förbehåller sig rätten att ändra egenskaperna i sina produkter utan föregående avisering.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Marlin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu