TIMBEREX
WOOD FINISHING OIL

TIMBEREX TIMBERGUARD™ TEAK

Een natuurlijke beschermende olie voor gebruik buitenshuis

- Voor alle houtsoorten
- Bevat UV-filters om het hout te beschermen tegen veroudering
- Diep penetrerende, uithardende natuurlijke olie
- Gemakkelijk aan te brengen met roller, kwast of doek

WWW.TIMBEREX.COM

TIMBEREX TIMBERGUARD™ TEAK

OMSCHRIJVING
TIMBEREX® TIMBERGUARD® is ontwikkeld voor de behandeling en verzorging van houten meubilair, deuren, veranda's en plankiers, ramen enz. Timberguard is leverbaar in de versies Clear en Teak. Gecertificeerd volgens EN 71-3 (Speelgoedveiligheid).

AANBEVOLEN GEBRUIK
TIMBEREX® TIMBERGUARD® is ontwikkeld voor de behandeling en verzorging van houten meubilair, deuren, veranda's en plankiers, ramen enz.

DROOGTIJDEN BIJ 20º C/RV 50%
Overschilderbaar:	45 minuten
Volledig uitgehard:	7 dagen

THEORETISCH VERBRUIK
6 - 10 m² per liter

PRAKTISCH VERBRUIK
Kan variëren, afhankelijk van houtsoort en voorbereiding. Dekking op kruisnerf- of eindnerfhout kan aanmerkelijk minder zijn.

ONDERGROND VOORBEHANDELING
Sla eventuele uitstekende spijkers plat, vul eventuele kleine gaatjes of oneffenheden met gewone, gekleurde houtvuller (kunsthout) en laat uitharden. Het hout mag geen buitengewoon grote gaten hebben waardoor het product zou kunnen weglekken en eventuele plaklagen of onderliggende ruimtes aantasten. Verwijder alles van het oppervlak wat penetratie van de olie kan verhinderen. Te behandelen hout moet schoon zijn, droog (liefst minder dan 15% vochtigheid) en geschuurd met schuurpapier met korrel 100 - 120. Schuur het oppervlak ten minste tweemaal, beginnend met grof schuurpapier. Gebruik schuurpapier met een korrel van maximaal 120 voor de laatste afwerking voorafgaand aan het aanbrengen van de olie. Stofzuig de vloer, neem het hele oppervlak af met een vochtige doek en laat de vloer vervolgens drogen.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK
Wij raden aan om het resultaat eerst te testen op een klein deel van de vloer.

1. Breng de eerste laag TIMBERGUARD® olie aan met een kwast, verfpad of roller. Spatten moeten onmiddellijk worden verwijderd van omringende oppervlakken.
2. Breng na 20-45 minuten een tweede laag aan. De olie mag niet drogen voordat u een volgende laag aanbrengt. Blijf lagen aanbrengen totdat de olie niet meer door het hout wordt opgenomen.
3. Poets het oppervlak na nog eens 20-45 minuten met een polijstschijf met een middelfijne nylon pad, bij ca. 150 tpm. De vloer kan ook met de hand worden gepoetst.
4. Verwijder daarna ALLE niet-geabsorbeerde TIMBERGUARD® olie direct met doeken. Er ontstaat nu een matte finish. Bewaar doeken etc. die met olie doordrenkt zijn in een emmer met water. Zie 'VEILIGHEID' voor meer informatie.
5. Als het oppervlak na 12-18 uur droog is, is het belangrijk om de vloer nogmaals grondig te poetsen met een middelfijne nylon pad. Zo wordt eventuele overtollige olie die uit het hout is gesijpeld verwijderd en ontstaat de gewenste zijdeglansafwerking.

REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN
Gebruik een mild oplosmiddel, terpentine, enz.

OPMERKINGEN
GEREEDSCHAP/APPARATUUR: 1. Doek, kwast, roller, spreider, aanbrengmiddel of iets dergelijks. 2. Plastic emmer voor de olie. 3. Bruine en rode nylonpads. 4. Handpolijstpad of polijstmachine. 5. Sterke polijstdoeken. 6. Emmer.

Producten voor binnen:
ONDERHOUD EN REINIGING: Oppervlakken die voor het eerst met olie behandeld zijn, moeten na 6-12 maanden te worden behandeld met TIMBEREX® Satin Oil onderhoudsproducten. Doe hierna jaarlijks onderhoud of wanneer nodig. Alkalische zepen vermijden. Gebruik TIMBEREX® Bio-C Cleaner voor regelmatige reiniging.
Producten voor buiten:
ONDERHOUD EN REINIGING: Oppervlakken die voor het eerst met olie behandeld zijn, moeten na 6-12 maanden te worden behandeld met TIMBERGUARD®. Doe hierna jaarlijks onderhoud of wanneer nodig. Alkalische zepen vermijden. Gebruik TIMBEREX® Bio-C Cleaner voor regelmatige reiniging.

UITHARDING: Het oppervlak is gewoonlijk na 24 uur droog genoeg om op te lopen. Reinig de vloer gedurende de eerste 7 dagen alleen droog (bijv. stofzuigen) en verwijder gemorste vloeistoffen onmiddellijk. Het oppervlak wordt geleidelijk beter bestand tegen water. Als er aanvankelijk toch lichte plekken ontstaan door gemorste vloeistoffen, kunnen deze gemakkelijk worden verwijderd met behulp van een zachte nylon pad en TIMBERGUARD® olie.

Timberex Timberguard is bedoeld om diep binnen te dringen en om van binnenuit te beschermen. Het product moet niet worden gebruikt om een oppervlaktelaag te vormen. Voer de behandeling niet uit in sterk zonlicht. Werk niet met grotere oppervlakken dan u aankunt volgens de aanwijzingen. Als de olie begint uit te harden en u de overtollige olie moeilijk kunt verwijderen, breng dan nog meer Timberguard aan zodat de nieuwe olie de bestaande laag zachter maakt. Veeg dan het teveel weg. Voedselproducten moeten tijdens het aanbrengen en uitharden uit de ruimte worden verwijderd

VEILIGHEIDSGEGEVENS
VOC readymix:	> 275 g/l
Opmerkingen mbt veiligheid:	Draag bij het schuren en dichten van vloeren beschermende kleding, waaronder een gezichtsmasker tegen stof. Op alle productetiketten wordt algemene veiligheidsinformatie gegeven. Op www.timberex.com zijn veiligheidsinformatiebladen voor de producten beschikbaar. Verwijder voedingsmiddelen uit de werkruimte tijdens het aanbrengen en het drogen van de olie. Gebruikt gereedschap en doeken etc. die olie hebben opgenomen, moeten in een emmer met water worden bewaard om te voorkomen dat er spontane ontbranding optreedt. Zet de emmer buitenshuis. De inhoud van de emmer moet worden afgevoerd in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving.

HOUDBAARHEID
Minimaal 5 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in droge, goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen tussen 5 en 35°C.

Uitgiftedatum: 22/06/2026

Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten: Raadpleeg de betreffende productpagina op www.rust-oleum.eu voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

Disclaimer: De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website www.rust-oleum.eu of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Europalaan 9
5232 BC 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu