TIMBEREX
WOOD FINISHING OIL

TIMBEREX TIMBERGUARD™ TEAK

Naturalny olej ochronny do użytku zewnętrznego

- Do wszystkich gatunków drewna
- Zawiera filtry UV chroniące drewno przed starzeniem się
- Głęboko penetrujący, utwardzający olej naturalny
- Łatwy do nakładania wałkiem, pędzlem lub szmatką

TIMBEREX TIMBERGUARD™ TEAK

OPIS
TIMBEREX® TIMBERGUARD® jest przeznaczony do pielęgnacji zewnętrznych drewnianych mebli, drzwi, tarasów, okien itp. Zawiera filtry UV, które spowalniają proces szarzenia i utrzymują świeży wygląd drewna. Timberguard jest oferowany w kolorze bezbarwnym i teakowym. Posiada certyfikat EN 71-3 (bezpieczny dla zabawek).

ZALECANE UŻYCIE
TIMBEREX® TIMBERGUARD® jest przeznaczony do obróbki i pielęgnacji zewnętrznych mebli drewnianych, drzwi, tarasów, okien itp.

CZAS SCHNIĘCIA PRZY 20°C/RH 50%
Do przemalowania:	45 minut
Pełne utwardzenie:	7 dni

ZUŻYCIE TEORETYCZNE
6 - 10 m² na litr

ZUŻYCIE PRAKTYCZNE
Może się różnić w zależności od gatunku drewna i przygotowania. Pokrycie drewna o usłojeniu poprzecznym lub końcowym może być znacznie zmniejszone.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI
Wbij łebki gwoździ, wypełnij małe otwory lub niedoskonałości za pomocą kolorowego wypełniacza do drewna (drewno plastikowe) i pozostaw do utwardzenia. Drewno nie powinno mieć nadmiernych szczelin, przez które produkt mógłby przesiąkać i wpływać na wiązanie jakiejkolwiek warstwy kleju lub obszarów poniżej. Powierzchnie powinny być wolne od wszelkich barier dla penetracji. Drewno przeznaczone do impregnacji musi być czyste, suche (najlepiej o wilgotności poniżej 15%) i przeszlifowane papierem ściernym o gradacji 100-120. Szlifować co najmniej dwukrotnie, zaczynając od gruboziarnistego papieru ściernego, a do końcowego szlifowania przygotowawczego użyć papieru ściernego o maksymalnej gradacji 120. Oczyścić powierzchnię poprzez odkurzenie i wytarcie na wilgotno całej podłogi i pozostawić do wyschnięcia.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA
Zaleca się najpierw przetestowanie małego obszaru.

1. Nałożyć pierwszą warstwę oleju TIMBERGUARD® za pomocą pędzla, pada lub wałka. Przypadkowe rozpryski na otaczających powierzchniach należy natychmiast usunąć.
2. Nałożyć drugą warstwę po 20-45 minutach. Nakładać kolejne warstwy do momentu, gdy drewno nie będzie już wchłaniać oleju. Olej nie może wyschnąć między warstwami.
3. Po kolejnych 20-45 minutach dokładnie wypoleruj mokrą powierzchnię za pomocą bufora i czerwonego pada nylonowego przy około 150 obr / min. Można to również zrobić ręcznie.
4. Natychmiast usunąć WSZYSTKIE niewchłonięte warstwy oleju TIMBERGUARD® za pomocą ściereczek, pozostawiając na tym etapie matowe wykończenie. Umieścić wszystkie zaimpregnowane olejem ściereczki itp. w wiadrze wypełnionym wodą. Więcej informacji można znaleźć w części "BEZPIECZEŃSTWO".
5. Gdy powierzchnia wyschnie po 12-18 godzinach, ważne jest, aby dokładnie wypolerować ją średniej jakości nylonowym padem, aby zamknąć powierzchnię, nadać jej satynowy połysk i usunąć wszelkie drobne "zacieki".

CZYSZCZENIE NARZĘDZI / ZABRUDZEŃ
Łagodny rozpuszczalnik, benzyna lakowa itp.

UWAGI
WYPOSAŻENIE: Szlifierka bębnowa, papier ścierny o gradacji 120 do końcowego szlifowania przygotowawczego, jeśli konieczne jest szlifowanie. Maszyna polerska (150-300 obr./min.), szeroka szczotka, wałek lub pad platformowy, nylonowe pady polerskie klasy czerwonej (3M), chłonne ściereczki i wiadro z wodą.

Produkty do wnętrz:
KONSERWACJA I CZYSZCZENIE: Powierzchnie, które zostały pokryte olejem po raz pierwszy, należy poddać działaniu produktów do konserwacji TIMBEREX® Satin Oil po 6-12 miesiącach, a następnie raz w roku lub w razie potrzeby. Unikać mydeł alkalicznych. Do regularnego czyszczenia należy używać TIMBEREX® Bio-C Cleaner.
Produkty zewnętrzne:
KONSERWACJA I CZYSZCZENIE: Powierzchnie, które zostały pokryte olejem po raz pierwszy, należy pokryć środkiem TIMBERGUARD® po 6-12 miesiącach, a następnie raz w roku lub w razie potrzeby. Unikać mydeł alkalicznych. Do regularnego czyszczenia należy używać TIMBEREX® Bio-C Cleaner.

UTWARDZANIE: Po 24 godzinach powierzchnia będzie wystarczająco sucha, aby można było po niej chodzić. Odkurzać na sucho tylko przez pierwsze 7 dni i natychmiast usuwać rozlane płyny. Początkowe lekkie ślady wody można łatwo usunąć miękkim nylonowym padem w połączeniu z olejem TIMBERGUARD®.

Timberex Timberguard jest przeznaczony do głębokiej penetracji drewna i ochrony od wewnątrz i nie powinien być stosowany do tworzenia powłoki powierzchniowej. Unikać pracy w silnym świetle słonecznym. Nie należy pracować z większą powierzchnią niż jest to możliwe. Jeśli olej zacznie twardnieć i trudno będzie usunąć jego nadmiar, należy nałożyć kolejną warstwę Timberguard, aby nowy olej zmiękczył go, a następnie zetrzeć nadmiar. Podczas aplikacji i utwardzania należy usunąć produkty spożywcze.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Zawartość LZO w gotowej mieszaninie:	> 275 g/l
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa:	Podczas szlifowania i uszczelniania podłóg należy nosić odzież ochronną, w tym maskę filtrującą pył. Wszystkie etykiety produktów zawierają ogólne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Karty charakterystyki są dostępne na stronie www.timberex.com. Produkty spożywcze muszą być usunięte z obszaru podczas aplikacji i utwardzania. Aplikatory, ściereczki itp. zaimpregnowane produktem należy umieścić w wiadrze z wodą i umieścić na zewnątrz budynku, aby uniknąć możliwości samozapłonu. Zawartość należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

OKRES TRWAŁOŚCI PRODUKTU
Co najmniej 5 lat od daty produkcji w nieotwartych puszkach, jeśli są przechowywane w suchych, dobrze wentylowanych pomieszczeniach, nie w bezpośrednim świetle słonecznym, w temperaturze od 5 do 35°C.

Data wydania: 22/06/2026

Dostępne kolory i opakowania: Wiecej informacji na temat dostępnych kolorów i opakowań na stronie internetowej www.rust-oleum.eu.

Zrzeczenie się: Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze, bez udzielania gwarancji. Ponieważ warunki aplikacji są poza naszą kontrolą, Rust-Oleum nie może ponosić jakiejkolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wyniknąć z niewłaściwego zastosowania tego produktu. Produkt musi być przechowywany, transportowany i aplikowany zgodnie z zaleceniami Rust-Oleum. Użytkownik powinien zadbać o posiadanie najbardziej aktualnej karty produktu. Wszystkie karty dostępne są na stronie internetowej producenta lub dystrybutora. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Europalaan 9
5232 BC 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu